



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران

۲۰۸۳۸

چاپ اول

۱۳۹۸

Iranian National Standardization Organization

INSO

20838

1st Edition

2020

Identical with
ISO/TR21386:
2019

فناوری نانو- ملاحظات اندازه‌گیری نانواشیاء و
انبوهه‌ها و کلوخه‌های آن‌ها (NOAA) در
ماتریس‌های محیطی



دارای محتوى رنگي

Nanotechnologies-Considerations for the
measurement of nano-objects and their
aggregates and agglomerates (NOAA) in
environmental matrices

ICS: 07.120

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website:<http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهً صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. هم‌چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهما، واسنجی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است^۶.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«فناوری نانو - ملاحظات اندازه‌گیری نانوآشیاء و انبوههای و کلوخهای آن‌ها (NOAA) در ماتریس‌های محیطی»

سمت و/یا محل اشتغال:

عضو هیئت علمی - دانشگاه تهران

رئیس:

کوهی، محمد کاظم
(دکتری سمشناسی)

دبیر:

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

گلبابایی، فریده
(دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اسلامی‌پور، الهه
(کارشناسی ارشد زیست‌شناسی)

کارشناس - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

احمدی، سارا
(دکتری مهندسی مواد)

کارشناس استاندارد - بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران

سیفی، مهوش
(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

مدیرعامل - شرکت راصد توسعه فناوری‌های پیشرفته

سهرابی جهرمی، ابوذر
(دکتری نانو فناوری)

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فرهنگ دهقان، سمیه
(دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای)

عضو مستقل

کلانتری، صبا
(دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

کارشناس مسئول - کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی کشور

منهاج‌نیا، رابعه
(دکتری سمشناسی)

عضو هیئت‌علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نجم‌الدین، نجمه
(دکتری مهندسی مواد)

ویراستار:

کارشناس استاندارد - بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران

سیفی، مهوش
(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ نمادها و کوته‌نوشت‌ها
۶	۵ ملاحظات کلی
۶	۱-۵ کلیات
۶	۲-۵ ملاحظات تعیین مقادیر زمینه‌ای نانومواد ساخته شده
۷	۳-۵ توزیع نانومواد ساخته شده در محیط
۸	۴-۵ برهم‌کنش با مواد در ماتریس‌های محیطی
۱۱	۵-۵ اندازه‌گیری‌های قرائت مستقیم در برابر نمونه‌برداری یکپارچه و لحظه‌ای
۱۲	۵-۶ آماده‌سازی نمونه‌ها برای آنالیز
۱۳	۷-۵ مشخصه‌یابی و کمی‌سازی NOAA
۱۳	۶ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در هوا
۱۳	۱-۶ ملاحظات کلی
۱۴	۶-۲ استحاله و پراکنش در محیط
۱۴	۶-۳ ملاحظات نمونه‌برداری
۱۵	۶-۴ آماده‌سازی برای آنالیز
۱۵	۶-۵ آشکارسازی و کمی‌سازی
۱۶	۷ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در آب‌های سطحی
۱۶	۱-۷ کلیات
۱۶	۲-۷ استحاله و پراکنش در محیط
۱۷	۳-۷ ملاحظات نمونه‌برداری
۱۸	۴-۷ آماده‌سازی برای آنالیز
۱۹	۵-۷ آشکارسازی و کمی‌سازی
۱۹	۱-۵-۷ نانوماده ساخته‌شده فلزی
۱۹	۲-۵-۷ نانوماده ساخته‌شده اکسید فلزی
۱۹	۳-۵-۷ نانوماده ساخته‌شده با پایه کربنی

۲۰	۸	ملاحظات نمونهبرداری و آنالیز NOAA در آب دریا
۲۰	۱-۸	استحاله و برهمکنش با مواد در محیط
۲۰	۲-۸	ملاحظات نمونهبرداری
۲۱	۳-۸	آمدهسازی برای آنالیز
۲۱	۴-۸	آشکارسازی و کمیسازی
۲۱	۹	ملاحظات نمونهبرداری و آنالیز NOAA در رسوب
۲۱	۱-۹	استحاله و برهمکنش با مواد در محیط
۲۲	۲-۹	ملاحظات نمونهبرداری
۲۳	۳-۹	آمدهسازی برای آنالیز
۲۴	۴-۹	آشکارسازی و کمیسازی
۲۴	۱۰	ملاحظات برای نمونهبرداری و آنالیز NOAA در خاک
۲۴	۱-۱۰	استحاله و برهمکنش با مواد در محیط
۲۵	۲-۱۰	ملاحظات نمونهبرداری
۲۵	۳-۱۰	آمدهسازی برای آنالیز
۲۶	۴-۱۰	آشکارسازی و کمیسازی
۲۷	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) ابزارها / فنون مورداستفاده برای کمیسازی و مشخصه‌یابی NOAA	
۳۸	كتابنامه	

پیش‌گفتار

استاندارد «فناوری نانو- ملاحظات اندازه‌گیری نانواشیاء و انبوههای آن‌ها (NOAA) در ماتریس‌های محیطی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هشتادوچهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، موردنویجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ISO/TR 21386: 2019, Nanotechnologies — Considerations for the measurement of nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA) in environmental matrices

مقدمه

اندازه‌گیری غلظت نانوآشیاء و انبوهه و کلوخه‌های آن‌ها در ماتریس‌های محیطی مورد توجه است. نانومواد ساخته شده (NM)^۱ از طریق رهایش از فرآیندهای ساخت و ضایعات مربوط به آن و همچنین از طریق استفاده از محصولات تجاری، و بازیافت مجدد و دفع آن‌ها وارد محیط می‌شوند. چنین تلاش‌هایی برای اندازه‌گیری، نیازمند درک رخداد مواد طبیعی است که می‌تواند با آنالیز یا انحراف نتایج، دانش چگونگی تعامل محیط با نانومواد ساخته شده و بینشی که نیازمند فنون آنالیز و جمع‌آوری اختصاصی ترکیب ذره است، تداخل داشته باشد. این استاندارد مروری بر مطالعات چاپ شده مرتبط با سطوح گزارش شده از نانوآشیاء، انبوهه و کلوخه‌های آن‌ها در محیط‌زیست و جنبه‌های مربوط به جمع‌آوری و آماده‌سازی نمونه را ارائه می‌دهد. کاربران همچنین به مطالعه بیشتر این استاندارد برای اطلاعات مربوط به رهنمود ISO در مورد نمونه‌برداری هوا، آب و رسوب و همچنین یک ماتریس از فنون اندازه‌گیری، ارجاع داده می‌شوند.

در این استاندارد همه نانومواد ساخته شده مورد بحث قرار نگرفته‌اند، زیرا ممکن است هنوز مطالعات محیطی آن‌ها چاپ نشده باشد. به عبارت دیگر، روش‌های جمع‌آوری و روش‌های اجرایی پیش‌آنالیز ممکن است برای بخشی یا همه NOAA‌ها در یک ماتریس محیطی معین مشابه باشد. علاوه براین، NOAA جداسده از محیط می‌تواند با استفاده از همان دستگاه‌ها و فنون آنالیز استفاده شده برای NOAA اولیه، مشخصه‌یابی شود. بنابراین، کمبود مطالعات چاپ شده مانع از توانایی جمع‌آوری یک نانوماده ساخته شده خاص از هر ماتریکس محیطی و اندازه‌گیری NOAA موجود، نمی‌شود.

اگرچه، کلیه موجودات زنده (زیگان)^۲ می‌توانند با نانومواد ساخته شده از طریق جداسازی و/یا انتقال به آن‌ها تعامل کنند، اما برای اینکه هدف و دامنه کاربرد این بخش از این استاندارد خیلی گسترده نشود، آنالیز زیگان عمداً درنظر گرفته نشده است. اگرچه، تأثیر زیگان نباید مورد غفلت قرار گیرد. چنین ملاحظاتی می‌تواند بخش بعدی این استاندارد باشد.

همچنین، هنگامی که از نانومواد ساخته شده به منظور احیاء و اصلاح محیطی استفاده می‌شود، تمایل بر آن است که مقادیر باقیمانده نانومواد احیاء‌کننده پس از فرآوری واسطه محیطی اندازه‌گیری شوند. پیش‌بینی می‌شود که ملاحظات توصیف شده در این استاندارد برای چنین تحقیقاتی کاربرد داشته باشد.

انتظار می‌رود کاربران این استاندارد از میان محققین حوزه تنظیم مقررات، دانشگاهی یا جوامع صنعتی باشند که علاقه‌مند پاسخگویی به این سؤال هستند که چه مقدار نانومواد ساخته شده در یک ماتریس محیطی خاص وجود دارد. نتایج می‌تواند برای نظارت‌های محیطی، ارزشیابی ریسک، یا برای کالیبراسیون مدل‌های پیش‌بینی مواجهه، استفاده شود، اگرچه این کاربردها در اینجا مورد بحث قرار نگرفته است.

یادآوری - واژه نانومواد ساخته شده به ماهیت نانومواد اشاره دارد، در حالی که NOAA واژه فراگیرتری بوده و مشتمل بر نانومواد ساخته شده و انبوهه‌های آن است که در اینجا برای آنالیزهای توصیف شده مورد توجه قرار گرفته است.

1- Manufactured Nanomaterials (NM)
2 - Biota

فناوری نانو - ملاحظات اندازه‌گیری نانواشیاء و انبوهای آنها (NOAA) در ماتریس‌های محیطی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه برخی ملاحظات برای جمع‌آوری نمونه‌های محیطی برای آنالیز NOAA ساخته شده، ملاحظات برای تمایز NOAA ساخته شده از مقادیر زمینه‌ای ناشی از پیدایش طبیعی ذرات نانومقیاس با همان ترکیب و فرآیندهای آماده‌سازی، برای کمک به کمی‌سازی NM ساخته شده در ماتریس‌های محیطی است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO/TS 80004-1, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 1: Core terms

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۴۰۰۰: سال ۱۳۹۵ فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۱: اصطلاحات اصلی با استفاده از استاندارد ISO 80004-1:2015 تدوین شده است.

2-2 ISO/TS 80004-2, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 2: Nano-objects

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲-۴۰۰۰: سال ۱۳۹۵ فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۲: نانواشیاء، با استفاده از استاندارد ISO/TS 80004-2:2015، تدوین شده است.

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استانداردهای ISO/TS 80004-1 و ISO/TS 80004-2 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌روند^۱:

۱ - اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های www.electopedia.org و www.iso.org/obp و قابل دسترس است.

ماتریس‌های محیطی

environmental matrices

هوای محیط، آب سطحی، رسوب، خاک و رسوبات آب‌های رودخانه و دریا است.

۲-۳

هوای محیط

ambient air

هوای بیرون که افراد، گیاهان، حیوانات یا مواد ممکن است در مواجهه با آن باشند.

یادآوری ۱- محیط کار را شامل نمی‌شود.

[منبع: زیربند 3.6، استاندارد ISO 4225:1994]

۳-۳

آب سطحی

surface water

آب جاری و ذخیره‌شده در خشکی‌ها، مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، به جز آب دریا است.

[منبع: زیربند 3.1.3، استاندارد ISO 14046: 2014]

۴-۳

رسوب

رسوب عمقی

sediment

bottom sediment

مواد جامدی که به صورت طبیعی به وجود آمده‌اند و از طریق تهشیش شدن مواد معلق در عمق آب از راکد و جاری رسوب می‌شوند.

[منبع: بند 13، استاندارد ISO 6107-2:2006، تغییریافته]

۵-۳

خاک

soil

لایه بالایی پوسته زمین که متشکل از ذرات معدنی، مواد آلی، آب، هوا و موجودات زنده است.

[منبع: زیربند 3.2.1، استاندارد ISO 18589-1: 2005]

۶-۳

آب رودخانه‌ای (ساحلی)

estuarine water

آبی که در بخش‌های پایین دست به رودخانه متصل شده و آزادانه با دریا در ارتباط است و تحت تاثیر جذرومد و دریافت جریان آب‌نمک و آب شیرین از منطقه زهکشی شده مرتفع است.

[منبع: زیربند 1.20، استاندارد ISO 772: 2011]

۷-۳

آب دریا

seawater

marine water

آب موجود در دریا یا اقیانوس است.

[منبع: زیربند 3.1.4، استاندارد ISO 14046: 2014]

۸-۳

آب بین حفره‌ای

pore water

آبی که در فضاهای بین ذرات تهنشین شده در آب شیرین (شامل خاک)، آب‌شور و آب دریا یا اقیانوس وجود دارد.

[منبع: زیربند D.2.4، استاندارد ISO 11348-1: 2007]

۹-۳

تالاب ساحلی

coastal lagoon

بخش کم‌عمق آب، مانند حوضچه یا دریاچه نزدیک به دریا که معمولاً با ورودی محدود از دریا است.

[منبع: زیربند 29، استاندارد ISO 6107-8: 1993]

۱۰-۳

نانوشیء

nano-object

هر قطعه مجزا از یک ماده با یک، دو و یا سه بعد خارجی در نانومقیاس است.

یادآوری ۱- ابعاد خارجی دوم و سوم عمود بر بعد اول و همچنین عمود بر یکدیگر هستند.

[منبع: زیربند 2.5 استاندارد ISO/TS 80004-1:2015]

۱۱-۳

نانوماده

nanomaterial

NM

ماده‌ای که هر بعد خارجی آن نانومقیاس است (تعریف شده در زیربند 2.4، استاندارد ISO 80004 یا ساختار داخلی یا ساختار سطحی آن نانومقیاس است).

یادآوری ۱- این اصطلاح عمومی شامل نانوشیء (تعریف شده در زیربند 2.4 استاندارد ISO/TS 80004-1:2015) و ماده نانوساختاریافته (توصیف شده در زیربند 2.7، استاندارد ISO/TS 80004-1:2015) است.

یادآوری ۲- به بخش توصیفات زیربندهای 2.8 تا 2.10، استاندارد ISO/TS 80004-1:2015 مراجعه شود.

[منبع: زیربند 2.4، استاندارد ISO/TS 80004-1:2015]

۱۲-۳

ناحیه فوتیک

euphotic zone

بخش بالایی آب که نور کافی برای پشتیبانی فتوسنتز مؤثر در آن نفوذ کرده است.

[منبع: بند 29، استاندارد ISO 6107-3:1993]

۳ نمادها و کوتهنوشت‌ها

AAS	Atomic Absorption Spectroscopy	طیف‌سنجدی جذب اتمی
CNT	Carbon Nanotube	نانولوله کربنی
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy	طیف‌سنجدی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
HDC	Hydrodynamic Chromatography	کروماتوگرافی (رنگ نگاری) هیدرودینامیک
HPLC	High-performance Liquid Chromatography	کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

HRMS	High-Resolution Mass Spectrometry	طیف‌سنجی جرمی با تفکیک بالا
NOAA	Nano-Objects, and their Aggregates and Agglomerates greater than 100 nm	نانوایشیاء، کلوخه ها و انبوهه های بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر
NOM	Natural Organic Matter	ماده آلی طبیعی
PM2.5	Particulate Matter with a Diameter of 2.5 μm and Smaller	ذرات با قطر ۲.۵ میکرومتر و کوچکتر
SWCNT	Single-Wall Carbon Nanotube	نanolوله کربنی تکدیواره
TEM	Transmission Electron Microscopy	میکروسکوپی الکترونی عبوری
TEM-EDX	Transmission Electron Microscopy Equipped with Energy Dispersive X-ray Detector	میکروسکوپی الکترونی عبوری مجهز به آشکارساز پرتوایکس بر اساس تفکیک انرژی
UHPLC	Ultra-High Performance Liquid Chromatography	کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا
UV-vis	Ultraviolet-Visible Spectrometry	طیف‌سنجی فرابنفش - مرئی

۵ ملاحظات کلی

۱-۵ کلیات

با گسترش استفاده از نانومواد ساخته شده، احتمالاً سوالاتی در خصوص غلظت‌های موجود در محیط به‌علت استفاده از آن‌ها مطرح خواهد شد. نواک و همکاران^۱ [۱]، مولر و نواک^۲ [۲]، لیو و کوهن^۳ [۳] و کیلیر و همکاران^۴ [۴] مسیرهای بالقوه ورود جریان‌های پسماند ساخت و جریان پسماند پایان استفاده از نانومواد را به محیط (مانند نانوماده ساخته شده موجود در کرم‌های ضد آفتاب که وارد جریان پسماند می‌شوند) و رهایش از محصولات را بیان داشتند. به منظور تعیین غلظت نانومواد ساخته شده موجود در محیط، لازم است به مسائل/پرسش‌های مختلفی اشاره شود:

- مقادیر زمینه‌ای همان مواد یا مواد با ترکیب مشابه که به‌طور طبیعی ایجاد می‌شوند چقدر است؟

1- Nowack et al

2- Mueller and Nowack

3 - Liu and Cohen

4 - Keller et al

- چگونه غلظت‌هایی که از مواد به‌طور طبیعی ایجادشده در طول زمان و مکان‌های مختلف تغییر می‌کنند؟

- آیا NOAA ساخته‌شده را می‌توان از نانوآشیاء که به‌طور طبیعی ایجاد می‌شوند متمایز کرد؟


- چه دستگاه‌هایی برای کمی‌سازی و مشخصه‌یابی NOAA موجود در محیط استفاده می‌شود؟

- روش‌های مناسب آماده‌سازی نمونه چیست؟ آیا این روش‌ها به نوع نانوماده ساخته‌شده موردنظر یا محیط بستگی دارد؟

این پرسش‌ها در ادامه این استاندارد مورد ملاحظه قرار گرفته است.

۲-۵ ملاحظات برای تعیین مقادیر زمینه‌ای نانوماد ساخته شده

تعداد زیادی از نانوماد با ترکیب شیمیایی مشابه با نانوماد ساخته‌شده می‌توانند به‌طور طبیعی در محیط به‌وجود بیایند، برای مثال موادی مانند SiO_2 و فولرن‌ها، فقط ذکر چند مثال هستند. برای نانوماد ساخته‌شده، فرآیندهایی مانند ساخت از بالا به پایین منجر به کاهش اندازه یک ذره بزرگ به یک ذره کوچکتر می‌شود، در حالی که ساخت از پایین به بالا ذرات بزرگتری را از ذرات کوچکتر ایجاد می‌کند. همچنین به‌وسیله فرآیندهای از بالا به پایین، NOAA طبیعی می‌توانند تولید شوند، مانند فرسایش ذرات معدنی از طریق باد یا از طریق هوازدگی (مانند تابش فرابنفش و باران). از طریق فرآیند پایین به بالا، فلزات (مانند طلا و نقره)، اکسیدهای آهن، سیلیکون، آلومینیم، منگنز و سولفیدها (مانند سولفیدآهن) از یون‌های فلزی حل شده ایجاد می‌شوند. فرآیندهای پایین به بالا ممکن است ناشی از موجودات بی‌جان یا زنده باشد. علاوه‌براین، NOAA می‌تواند از احتراق ماده زیستی یا تهشیینی شیمیایی تولید شود (شکل ۱). ذرات نانومقیاس می‌توانند همچنین بخشی از گردوغبار کیهانی یا تولیدشده از فعالیت‌های آتش‌فشانی باشد [5].



شکل ۱- فرآیندهایی که باعث ایجاد نانوآشیاء در محیط می‌شوند. اقتباس از مطالعه شارمن و همکاران [5]

بنابراین، برخی از نانومواد ساخته شده می‌توانند از نانواشیاء به وجود آمده به طور طبیعی غیرقابل تشخیص باشند، که باعث می‌شود ارزیابی مواجهه محیطی به این NM ساخته شده غیرممکن شود.

۳-۵ توزیع نانومواد ساخته شده در محیط

در مواردی که در محیط، نانواشیاء طبیعی یا نانومواد ساخته شده وجود دارند، امکان جذب سطحی بر روی آن‌ها با توجه به فاکتورهای مختلفی مانند نزدیکی به سطح جاده، تغییرات جدی اقلیم و شوری آب وجود دارد. لیو و کوهن [3] پیش‌بینی کردند که غلظت اکسیدهای فلزی مختلف در محیط مبتنی بر تولید جهانی، رهایش در حین تولید و رهایش در حین دفع است. با استفاده از «مندانو»^۱، برنامه مدل‌سازی توسعه یافته توسط لیو و کوهن^۲، غلظت‌های Ag ، CeO_2 ، Al_2O_3 ، نانولوله‌های کربنی (CNTs)، نانومواد ساخته شده برپایه مس (فلزات و اکسیدهای فلزی)، نانومواد ساخته شده با پایه آهن (فلزات و اکسیدهای فلزی)، نانورس، SiO_2 ، TiO_2 و ZnO در هوا، آب، خاک، و رسوب در منطقه لس‌آنجلس (آمریکا) برای یک دوره یک‌ساله پیش‌بینی شد. برای هر نوع ماتریس با توجه به نوع ماتریس، غلظت‌ها در گستره بیش از سه تا چهار برابر بوده که بیشترین غلظت مربوط به TiO_2 و کمترین آن مربوط به نقره یا مس (به عنوان اکسید) بوده است. برای همه مواد پیش‌بینی شد که غلظت‌ها در هوا بین $1 \text{ نانوگرم بر مترمکعب تا } 10^{-3} \text{ نانوگرم بر مترمکعب}$ بوده و بیشترین غلظت مربوط به TiO_2 (تقریباً $1 \text{ نانوگرم بر مترمکعب}$) و کمترین غلظت مربوط به اکسید مس (تقریباً $10^{-3} \text{ نانوگرم بر مترمکعب}$) بوده است. بالاترین تا پایین‌ترین غلظت به ترتیب مربوط به اکسید مس $\text{ZnO} = \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{CeO}_2 > \text{CNT} > \text{Ag} > \text{SiO}_2 = \text{Nanors} > \text{TiO}_2 = \text{Akseid Ahen}$ بود. در مورد آب، گستره غلظت‌ها از $10^{-3} \text{ نانوگرم بر لیتر تا } 10^{-2} \text{ نانوگرم بر لیتر}$ به دست آمد که بیشترین غلظت مربوط به TiO_2 و کمترین غلظت مربوط به ZnO پیش‌بینی شد (باتوجه به اینکه Ag در آب غیر محلول است غلظت آن صفر پیش‌بینی شد). رتبه‌بندی ماده براساس غلظت آن در آب تقریباً مشابه با آن در هوا، با ترتیب $\text{TiO}_2 < \text{Al}_2\text{O}_3 < \text{Akseid Ahen} = \text{SiO}_2 < \text{Nanors} < \text{CeO}_2 < \text{CNT} < \text{Akseid Mss} < \text{ZnO} < \text{Ag}$ به دست آمد. در مورد خاک، غلظت‌ها در گستره بین $10^{-3} \text{ میکروگرم بر کیلوگرم تا } 1 \text{ میکروگرم بر کیلوگرم}$ خاک و با همان رتبه‌بندی نسبی که در مورد هوا ذکر شد، به دست آمد. غلظت‌ها در رسوب چند برابر بیش از غلظت‌ها در خاک بوده، و در گستره

^۱ $10^{-4} \text{ میکروگرم بر کیلوگرم تا } 10^{-3} \text{ میکروگرم بر کیلوگرم رسوب بوده است}$ (پیش‌بینی شد که غلظت‌های اکسید مس در رسوب قابل تشخیص نباشد). رتبه‌بندی مواد براساس غلظت آن مشابه با آب، با ترتیب $\text{Ag} > \text{Akseid Mss} > \text{ZnO} > \text{Al}_2\text{O}_3 = \text{SiO}_2 > \text{CeO}_2 > \text{CNT} > \text{Nanors}$ بود. اگرچه این پیش‌بینی‌های اولیه غلظت جرمی نانومواد ساخته شده را نشان می‌دهد، ممکن است اگر توزیع میزان‌های نسبی نانواشیاء که به طور طبیعی ایجاد می‌شوند در همان مقادیر یا توزیع اندازه باشد، غلظت‌ها تشخیص داده نشوند.

علاوه براین، میزان‌های NOAA بازمان، فصل و شرایط آب و هوایی تغییر می‌کند. لیو و کوهن [3] تغییرات روزانه و ماهانه در میزان‌های دی‌اکسیدتیتانیم در محیط‌های مختلف در لس‌آنجلس کالیفرنیا را پیش‌بینی کردند. میزان‌ها در هوا و آب با ضریبی از ۱۰ در طی ماه و حتی در طی یک روز در پاسخ به شرایط آب و هوایی نوسان داشت. غلظت‌ها در رسوب و خاک در طی یک دوره یک‌ساله ثابت پیش‌بینی شد. داهر و همکاران^۱ [6] نشان دادند که غلظت کلی ذرات در حومه لس‌آنجلس با توجه به فصل و محل نمونه‌برداری تغییر می‌کند. در برخی محل‌های نمونه‌برداری، غلظت کل ذرات در هوا دو برابر آن در زمستان در مقایسه با مقدار آن در بهار ($2/8 \pm 16/1$ میکروگرم‌برمترمکعب (میانگین و انحراف معیار) در زمستان در برابر $0/8 \pm 7/9$ میکروگرم‌برمترمکعب در بهار برای ساحل لانگ^۲) است. این تغییرات نشان می‌دهند که نمونه‌ها بهتر است در یک دوره طولانی جمع‌آوری شوند تا نوسانات فصلی که به عنوان یک تداخل کننده در تفسیر اطلاعات عمل می‌کنند حذف شود.

۴-۵ برهمنش با مواد در ماتریس‌های محیطی

نانوشیاء و انبووه و کلوخه‌های آن می‌توانند به صورت شیمیایی با مواد طبیعی موجود در محیط استحالة^۳ یافته و یا جذب سطحی شوند. میزانی که این پدیده اتفاق می‌افتد و گستردگی تاثیر آن‌ها بر اساس خواص شیمیایی نانومواد ساخته شده و ماتریس متفاوت است. در گزارشی که توسط هارتمن و همکاران^۴ [7] از دانمارک ارایه شده است فرآیندهای بالقوه استحالة در چهار بخش اصلی محیطی و ارتباطات چنین استحالة‌ای در مدل‌سازی، به طور خلاصه بیان شده است. آن‌ها توصیف کردند که تخریب فوتوشیمیایی، اکسایش، کاهش، انحلال، رسوب، گونه‌زایی/ترکیب، رسوب‌سازی، جذب سطحی و انتقال زیستی می‌تواند بر چندین نانوماده ساخته شده مختلف (اکسیدهای فلزی، فلزات، و NOAA با پایه کربن) در محیط اثر گذاشته یا آن‌ها را تغییر دهنده [7]. غلظتی از NOAA یا تجزیه‌ای از NOAA که در یک ماتریس رخ می‌دهد به ماهیت فیزیکی/شیمیایی نانومواد ساخته شده و ماهیت شیمیایی ماتریس محیطی بستگی دارد. این استاندارد بر تاثیر این فرآیندها بر مدل‌سازی چرخه زندگی و سرنوشت آن‌ها تمرکز نموده، اما برای اندازه‌گیری NOAA و شاید مهم‌تر از آن معیار مورداستفاده برای توصیف غلظت نیز باشد.

بر اساس گزارش هارتمن و همکاران [7]، بیشترین میزان واکنش‌های فوتوشیمیایی (یعنی اکسایش، کاهش، یا تغییر حالت) در هوا و در مقیاس کمتری در آب اتفاق می‌افتد و اصلاً در خاک و رسوب رخ نمی‌دهد (جدول ۱). ممکن است نانومواد ساخته شده با ترکیب مولکولی خاص، بیشتر از سایر مواد در معرض تغییر و اصلاح باشد؛ بنابراین، فلزات (مانند نقره و آهن) یا اکسیدهای فلزی (مانند TiO_2 و شاید CeO_2) که با ماده آلی پیوند دارند، ممکن است از طریق اکسایش اصلاح شوند. علاوه براین، NOAA با پایه کربن (مانند نانولوله‌های کربنی و کربن‌سیاه) می‌توانند در هوا اکسیده شوند. نتایج این تغییرات می‌تواند خواص سطحی را تغییر دهد (اگر ماهیت شیمیایی نباشد، به طور مثال برای نقره و آهن)، بنابراین منجر به تغییرات جذب

1 -Daher et al

2 - Long Beach

3- Transformed

4 -Hartmann et al

سطحی یا کلوخه سازی می‌شود. هارتمن و همکاران اثر واکنش فتوشیمیایی در هوا بر روی مدل‌سازی را به عنوان «زیاد» برای این نانومواد ساخته شده ارزیابی کردند (فلزاتی مانند نقره و آهن، اکسیدهای فلزی مانند TiO_2 و تا حدی CeO_2 و NOAA با پایه کربن)، اما برای سایر نانومواد ساخته شده که مستعد چنین واکنش‌های نوری نیستند، وجود ندارد.

پدیده‌های فیزیکی مختلف در محیط می‌تواند با نانومواد ساخته شده رخ دهنده که شامل حل شدن، انبوه شدن، کلوخه شدن، تهنشینی و جذب سطحی است. حل شدن ابتدا در آب و رسوب و در مرحله بعد با توجه به وجود آب بین حفره‌ای، در خاک رخ می‌دهد. تاثیر حل شدن بر روی غلظت NOAA می‌تواند از کم به زیاد بسته به نانومواد ساخته شده تغییر کند؛ بنابراین، حل شدن یک فرآیند تغییر حالت کلیدی برای ZnO است و یک نقش معنادار در پیوند با ماده آلی طبیعی (NOM) یا ذرات بزرگتر دارد. بنابراین، در مورد این فلزات و اکسیدهای فلزی، انحلال در حضور آب می‌تواند اثر زیادی بر مدل‌سازی و اندازه‌گیری داشته باشد. مطمئناً، قدرت یونی، pH و وجود مواد دیگر نیز در میزان انحلال نقش دارد. انبوه شدن و کلوخه شدن نیز ابتدا در آب رخ می‌دهد، اما همچنین بر نانومواد ساخته شده در هوا، خاک و رسوب تاثیر دارد. بنابراین، انبوه شدن و کلوخه شدن در آب می‌تواند بر توانایی سنجش کمی نانومواد ساخته شده و نیز تاثیر متوسطی در هوا، خاک و رسوب داشته باشد. بار سطحی می‌تواند در آب با قدرت یونی و نقشی که pH بازی می‌کند تغییر کند. به نظر می‌رسد، ماهیت نانومواد ساخته شده، خواه فلز، اکسید فلزی، یا نانومواد ساخته شده با پایه کربن، تاثیر کمی بر مهم بودن این فرآیند فیزیکی داشته باشد، همه انواع نانومواد ساخته شده تابع این پدیده هستند. طبق نظر هارتمن و همکاران [7]، تهنشینی ابتدا در آب و سپس تا حدی در هوا رخ می‌دهد. نتیجه پایانی تهنشینی می‌تواند استحاله نانومواد ساخته شده از یک ماتریس به ماتریس دیگر باشد، مانند انتقال از هوا یا آب به رسوب یا خاک. بنابراین، تاثیر کمی سازی برای نانومواد ساخته شده در آب زیاد و در هوا متوسط است. همانند انبوه شدن و کلوخه شدن، ماهیت نانومواد ساخته شده اثر کمی بر روی میزان تهنشینی دارد، که بیشتر از همه متاثر از اندازه ذرات یا کلوخه است. جذب سطحی بر روی سایر ذرات یا NOM، مانند کلوخه، به خواص سطحی وابسته است. این خواص بهنوبه خود متاثر از مشخصه یونی ماتریس (یعنی pH وغیره) است. جذب سطحی نه تنها بر غلظت نانومواد ساخته شده در خاک و رسوب بلکه در آب نیز تاثیر می‌گذارد. ماهیت نانومواد ساخته شده به نظر می‌رسد اثر کمی روی میزان جذب سطحی همانند آنچه که در مورد کلوخه شدن رخ می‌دهد. تجزیه زیستی ترکیبات که معروف به ترکیبات آلی هستند بر پایه شیمی کربن بوده و اغلب هنگامی که ماده وارد محیط می‌شود نقشی را ایفاء کرده و به کم شدن غلظت ماده منجر می‌شود، در حالی که فلزات و اکسیدهای فلزی تجزیه زیستی نمی‌شوند. هارتمن و همکاران [7] گزارش کردند که احتمال تاثیر جدی تجزیه زیستی بر نانومواد ساخته شده به استثناء نانومواد ساخته شده با پایه کربن، مانند نانولوله‌های با پایه کربن وجود ندارد. هرچند، اصلاح زیستی سطح نانومواد ساخته شده می‌تواند رخ دهد که سبب حل شدن، ترکیب شدن یا کلوخه شدن شود. فرآیندهای مشابه بهوسیله شارما و همکاران¹ [5] برای نانوشیاء طبیعی توصیف شده است. درنتیجه، توصیه می‌شود استحاله نانومواد ساخته شده در نظر گرفته شود و غلظت‌های نهایی نانومواد ساخته شده را با توجه به ذرات استحاله شده که در نتایج آورده نشده، تنظیم کرد.

جدول ۱- پیش‌بینی محیطی فرآیندهای انتقال. اقتباس از هارتمن و همکاران [7]

ماتریس				تاثیر بر روی غلظت ذره یا احتمال رخداد		فرآیند	
خاک	رسوب	آب	هوای				
		sMe, sMeO	sMe, sMeO	H M L	اکسایش فتووشیمیایی، غیره.	واکنش	
	Me, MeO	Me, MeO		H	حل شدن	فیزیکی	
Me, MeO				M			
				L			
		All		H	انبوهه شدن		
All	All		All	M			
				L			
		All		H	تهذیبی		
All	All		All	M			
				L			
All	All			H	جذب سطحی	بیولوژیکی	
		All		M			
				L			
				H	اصلاح زیستی		
All	All	All		M			
				L			

تاثیر: H = زیاد، M = متوسط، L = کم

=S = برخی نانومواد ساخته شده در این طبقه

=Me = فلزات، مانند نقره یا آهن

=MeO = اکسید فلزی، مانند اکسید روی، دی اکسید تیتانیوم، یا دی اکسید سلنیوم

=All = عموما برای همه نانومواد ساخته شده به کاربرده می شود.

یادآوری - تأثیر «زیاد» برای تعیین دقیق یا مدل سازی سرنوشت و رفتار و درنتیجه غلظت نانومواد ساخته شده بسیار حیاتی

است،

بهنظر می‌رسد اهمیت «کم» تأثیر کمی در مدل‌سازی یا اندازه‌گیری سرنوشت آن داشته باشد و حذف فرآیند منجر به خطای بزرگی نخواهد شد.

تأثیر «زیاد» برای تعیین دقیق یا مدل‌سازی سرنوشت و رفتار و درنتیجه غلظت نانومواد ساخته شده بسیار حیاتی است، به نظر می‌رسد اهمیت «کم» تأثیر کمی در مدل‌سازی یا اندازه‌گیری سرنوشت آن داشته باشد و حذف فرآیند منجر به خطای بزرگی نخواهد شد.

۵-۵ اندازه‌گیری‌های قرائت مستقیم^۱ در برابر نمونه‌برداری یکپارچه^۲ و لحظه‌ای^۳

جنبه‌های عمومی نمونه‌برداری و کاربرد آن‌ها برای آب و رسوب در استاندارد ISO 5667-1:2006 [8] توصیف شده است، که توصیف‌کننده اختلاف بین نمونه‌های لحظه‌ای (نمونه‌های آنی)^۴، نمونه‌های تناوبی، نمونه‌های مداوم، نمونه‌های سریالی، نمونه‌های ترکیبی و نمونه‌های با حجم زیاد است. علاوه‌بر این مزایای هر رویکرد برای نمونه‌برداری آب توصیف شده است. برای نمونه‌برداری هوا، اندازه‌گیری‌های قرائت مستقیم به‌طور همزمان اطلاعاتی درباره غلظت‌های ذرات ارایه می‌دهد اما نمی‌تواند ماده یا حتی توزیع اندازه ذره را مشخص کند. استاندارد ISO/TR 18196، یک ماتریس از فنون اندازه‌گیری که بتوان برای کمی‌سازی یا مشخصه‌یابی استفاده کرد، ارایه می‌دهد؛ کاربران می‌توانند استاندارد را به صورت برخط بررسی کنند^۵. برای تأمین اطلاعاتی در مورد ماهیت یا اندازه ذرات موردنظر، اندازه‌گیری قرائت مستقیم هوای محیط بهویژه در مورد نمونه‌های هوا می‌تواند شامل استفاده از چندین دستگاه به‌طور همزمان باشد. از سوی دیگر، یک نمونه را می‌توان از محیط به صورت «آنی» گرفت. درنتیجه، مقادیر اندازه‌گیری‌های «قرائت مستقیم» در صورتی که متعاقب آن اندازه‌گیری‌های تکمیلی «نمونه‌های آنی» انجام شود، محدود خواهد شد. بزرگ‌ترین عیب در اندازه‌گیری‌های «قرائت مستقیم» آن است که بسیاری از دستگاه‌ها حساسیت کافی را برای تشخیص غلظت‌های محیطی NOAA که غالباً مقادیر کمی هستند، ندارند.

نمونه‌برداری یکپارچه (یعنی جمع‌آوری یک نمونه در طی یک دوره زمانی طولانی) می‌تواند برای تعیین غلظت‌های کم نانوماده ساخته شده موردنظر استفاده شود، اما در این روش لازم است حجم‌های زیادی از مدیای محیطی (برای مثال هوا یا آب) از میان افزاره جمع‌آوری عبور داده شود. بنابراین مدت زمان جمع‌آوری نمونه‌برداری می‌تواند گسترش یافته و به دوره‌های طولانی بیانجامد (مانند ۲۴ ساعت برای نمونه‌برداری هوا) و غلظت تعیین شده بیانگر غلظت‌های متوسط وزنی-زمانی NOAA در محیط است. غلظت‌های پیک (بیشینه)

1 - Real- Time

2 - Integrate

3 - Spot

5- Grab

5 - www.isiri.gov.ir

را نمی‌توان تعیین کرد. هرچند، مزیت نمونه‌برداری یکپارچه این است که می‌توان نمونه را به نحوی آماده‌سازی کرد که حساسیت برای کمی‌سازی را افزایش دهد؛ برای مثال، تغليظ نانوماده‌ساخته شده موردنظر و جداسازی موادی که می‌توانند با آنالیز مداخله کنند.

۶-۵ آماده‌سازی نمونه‌ها برای آنالیز

به طور کلی لازم است، نمونه‌های جمع‌آوری شده از ماتریس‌های محیطی آماده‌سازی شود که این آماده‌سازی به منظور آنالیز جهت جداسازی مواد فرعی و تغليظ NOAA برای بهبود کمی‌سازی است. در جدول زیر روش‌های آماده‌سازی نمونه و ابزار موردنیاز، برای نانوماده‌ساخته شده فلزی ارایه شده است. بسیاری از این فنون برای سایر نانوماده‌ساخته شده قابل کاربرد هستند. همچنان، NOAA مانند آن‌هایی که در ذرات خاک یا NOM هستند، ممکن است لازم باشد از اجزای ماتریس استخراج شوند و روش‌های تغليظ ممکن است بر حالت انبوهه شدن یا خواص سطحی NM اثر بگذارد. این روش‌های اجرایی در بخش‌های مربوط به این ماتریس‌ها توصیف شده است.

جدول ۲- روش‌های متداول برای جداسازی و تفکیک NOAA فلزی. تغییریافته از داسیلوا و همکاران^۱ [9]

روش	روش اجرایی	دامنه ابعاد
فرامرکرگریزی	با شتاب بیش از xg^{10}	۱۰۰ دالتون تا ۱۰ گیگا دالتون
فیلتراسیون	جزء‌جزء کردن اندازه	کمتر از ۱ کیلو دالتون
نانوفیلتراسیون	غشای اندازه طردی	۰/۵ نانومتر تا ۱ نانومتر
کروماتوگرافی اندازه طردی	دانه‌های متخلخل پرشده به عنوان فاز ساکن	۰/۵ نانومتر تا ۴۰ نانومتر
کروماتوگرافی هیدرودینامیک	جداسازی فیزیکی در یک لوله باریک	۲/۰ نانومتر تا ۲۰۰ نانومتر
جزء‌جزء کردن با جریان میدان	جداسازی فیزیکی در یک لوله باز براساس جریان به کاررفته	۱ نانومتر تا ۱۰۰۰ نانومتر
تحرک الکتروفورزی	توزیع اندازه بار براساس گرادیان	۳ نانومتر تا ۱۰۰۰ نانومتر
میکرو-فیلتراسیون	غشای اندازه طردی	۱۰۰ نانومتر تا ۱۰۰۰۱ نانومتر

Xg شتاب گرانشی

Da دالتون

K Da کیلو دالتون

GDa گیگا دالتون

۷-۵ مشخصه‌یابی و کمی‌سازی NOAA

انتخاب مناسب‌ترین روش اندازه‌گیری جزء هدف و دامنه کاربرد این استاندارد نیست. هرچند، استاندارد ISO/TR 18196:2016 [10] فهرستی از فنون آنالیز برای کمی‌سازی و مشخصه‌یابی نانومواد ساخته شده، مزایا و معایب، ترکیب مورداندازه‌گیری، محدودیت‌ها، و استانداردهای مرتبط با هر فن را ارایه کرده است. فهرست فشرده‌ای در پیوست **الف** ارایه شده است.

۶ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در هوای

۶-۱ ملاحظات کلی

استرات و همکاران^۱ [11] راهبردهای نمونه‌برداری و روش‌های آنالیز را برای اندازه‌گیری نانومواد ساخته شده هوابرد بررسی کردند. از آنجاکه دستگاه‌هایی که می‌توانند مساحت سطحی (SA)^۲ را اندازه‌گیری کنند کاملاً متفاوت از دستگاه‌هایی هستند که تعداد یا جرم ذرات را اندازه‌گیری می‌کنند، در میان یافته‌های حاصله مرتبط با راهبردهای مذکور، معیارهای دوز مناسب تعیین شد. علاوه‌براین، سولومون و همکاران از آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا^۳، نمونه‌بردارهای مختلفی را که برای جمع‌آوری و تعیین مقدار کمی آلاینده‌های هوابرد موجود در مواد ذرهای با قطر ۲/۵ میکرومتر و کوچکتر (PM 2.5)^۴ وجود دارند را بررسی کردند [12]. هرچند، اطلاعات، درخصوص جمع‌آوری ذرات 2.5 PM و تعیین مقدار کمی غلظت آن‌ها است، اما منابعی وجود دارند که براساس آن‌ها می‌توان فیلترها را بسته به ماده مورد نظر انتخاب کرد. برای مثال، اگر ترکیب نانوماده ساخته شده با پایه کربنی باشد، کاربردهای فیلترهای پلی‌تترافلوروواتیلن (PTFE)^۵ قابل قبول نیست زیرا محتوی کربن ذرات را نمی‌توان از کربن موجود در فیلتر PTFE تمیز داد.

۶-۲ استحاله‌ها و پراکنش در محیط

ذرات بزرگ می‌توانند ذرات کوچکتر را جذب‌سطحی کرده و مانند مخزن ذرات کوچک عمل کنند. کاتینون و همکاران^۶ [13] نشان دادند که ذرات بزرگ (با قطر ۲۵ میکرومتر تا ۱۰۰۰ میکرومتر) از شن، رس، پولن، و ذرات آلی معدنی حاوی میزان‌های قابل‌اندازه‌گیری آرسنیک، باریم، کادمیم، کبات، آهن، نیکل، سرب، روی و مس هستند. میزان‌های زمینه‌ای عناصر فوق می‌توانند در نتیجه آنالیز NOAA مورد نظر تاثیر بگذارند.

۶-۳ ملاحظات نمونه‌برداری

راهبردهای مورد استفاده برای تعیین کیفیت هوای می‌تواند برای اندازه‌گیری نانومواد ساخته شده استفاده شود [12]. سولومون و همکاران نمونه‌برداری از هوای محیطی برای تعیین ذرات PM 2.5 را در چند شهر توصیف

1- Ostraat et al.

2- Surface Area (SA)

3 - US Environmental Protection Agency

4 - Particulate matter diameter 2.5 micrometers or smaller (PM2.5)

5 - Polytetrafluoroethylene (PTFE)

6 - Catinon et al.

کردند. در راهبردهای به کار گرفته شده، میزان‌ها با توجه به میزان نیترات و سولفات موجود در هوای هر شهر اصلاح شدند. نمونه‌ها برای مدت بیش از ۲۰ روز در طول هر فصل و برای مدت ۲۴ ساعت جمع‌آوری شدند. نکته مهم آن است که جهت منظور نمودن تقابل میان مدیاهای فیلتر با آنالیزهای بعدی، «نمونه‌های شاهد میدانی» درنظر گرفته شود.

نمونه‌برداری‌های بلندمدت، داده‌های بیشتری را برای ایجاد استنتاج جدی آماری درخصوص پارامترهای نانومواد ساخته شده زمینه‌ای فراهم می‌کند. به علاوه، تغییرات فصلی نیز لازم است منظور شوند؛ برای مثال، داهر و همکاران [6] و مک‌گینس و همکاران^۱ [14] تغییرات فصلی و مکانی ذرات بسیار ریز هوابرد در منطقه وسیعی از متروپولیتن^۲ را توصیف کردند. احتمالاً چنین تغییراتی در سایر مناطق و مدیاهای مختلف محیطی نیز وجود دارد. مک‌گینس و همکاران بیان داشتند که چگونه با تعیین مکانی نقاط جمع‌آوری می‌توان منبع منطقه‌ای یا محلی ذرات را تعیین کرد. علاوه‌براین، مک‌گینس و همکاران توصیف کردند با استفاده از شبکه ویژگی‌های شیمیایی^۳ می‌توان داده‌های مرتبط با روند سالیانه میزان‌های PM 2.5 در مکان‌های مشخص شهری را ارایه کرد.

برای فراهم کردن اطلاعات موقتی درباره خصوصیات نانومواد ساخته شده هوابرد، می‌توان مشخصه‌های شیمیایی^۴ و/یا

ریخت‌شناختی (برای مثال فیلتر نمونه‌برداری همراه با میکروسکوپ الکترونی) را با سایر فنون توانم کرد. این راهبردها براساس این فرض می‌باشد که مشخصه‌های فیزیکوشیمیایی NOAA به اندازه کافی از نانومواد ساخته شده زمینه‌ای متفاوت بوده به‌طوری که اجازه تمایز بین آن‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

اینکه چه نوع فیلتری بهتر است و/یا می‌تواند استفاده شود، به ذره موردنظر بستگی دارد [12]. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، اگر ذرات با پایه کربنی باشند نمی‌توان از فیلترهای PTFE استفاده کرد، زیرا PTFE با آنالیز مداخله می‌کند. اگر هوای جمع‌آوری شده از مجموعه‌های شهری باشد، احتمال دارد که حاوی میزان‌های بالایی از نیترات یا سولفات باشد. برای کمینه کردن مقادیر کاذب در جمع‌آوری هواسل‌های نیترات، سولومون و همکاران پیشنهاد کردند که نمونه‌ها با استفاده از دیوندر^۵ (روکش شده با اکسیدمنگنز یا کربنات سدیم) که متعاقب آن یک فیلتر قرار گرفته، جمع‌آوری شوند. براساس مطالعه سولومون و همکاران، در صورتی که از فیلتر لیفی-کوارتز که برای آنالیز کربن آماده‌سازی شده برای اندازه‌گیری نیترات استفاده شود، منتج به مقادیر کاذب مثبت (بیش از مقدار واقعی) هواسل‌های نیترات می‌شود. همچنین، از فیلترهای PTFE که برای آنالیز جرمی و فلورسانس تابش پرتوایکس^۶ استفاده شده باید برای آنالیز یونی به‌ویژه یون‌های نیترات و آمونیم استفاده کرد، زیرا این‌گونه‌ها در طول آنالیز XRF از بین می‌روند.

¹ - McGinnis et al.

² - Metropolitan

³ - Chemical Speciation Network

⁴ - (هر وسیله‌ای که برای جداسازی گاز از هواسل استفاده می‌شود)

⁵ - X-ray fluorescence (XRF)

۴-۶ آماده‌سازی برای آنالیز

برای اندازه‌گیری‌ها به روش قرائت مستقیم هیچ‌گونه آماده‌سازی پیش‌بینی نشده است. هرچند، در نمونه‌برداری آنی بر روی مدیای فیلتر، در اندازه‌گیری‌های گروایمتری^۱، برقراری تعادل فیلتر زمان بر است. حداکثر زمانی که طول می‌کشد تا فیلتر به تعادل برسد به نوع مدیای فیلتر (رجوع به پیوست) بستگی دارد. به علاوه، در صورتی که لازم باشد ذرات جمع‌آوری شده روی فیلتر از نظر ترکیب آن آنالیز شوند، حلال مورد استفاده برای استخراج به نوع مدیای فیلتر بستگی دارد. همچنین، سولومون و همکاران [12] جدولی را شامل مثال‌هایی از روش‌های استخراج برای مدیای مختلف فیلتر ارایه دادند.

۵-۶ آشکارسازی و کمی‌سازی

خصوصیات کلیدی برای دستگاه‌های مناسب جهت مطالعات میدانی شامل موارد زیر است: هزینه کم؛ قدرت تفکیک محدود توزیع اندازه ذرات مجزا کمتر از ۱۰۰ نانومتر در ۲ تا ۵ محدوده^۲؛ سادگی عملکرد، از جمله حداقل آموزش برای جمع‌آوری و تفسیر داده و همچنین حداقل نگهداری و کالیبراسیون؛ عملکرد قابل اطمینان و قوی در طیف وسیعی از شرایط، شامل غلظت‌های زیاد و کم ذرات هوابرد و حساسیت قابل ملاحظه شیمی گستره ذرات [15]. علاوه بر این، ذراتی که اندازه‌های بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر دارند به وسیله اکثر این دستگاه‌ها رباش می‌شوند به‌طوری‌که کلوخه‌ها را نیز می‌توان اندازه‌گیری کرد. عیب این دستگاه‌ها آن است که نمی‌توانند خصوصیات ذره یا ماهیت شیمیایی ماده را تعیین کنند. از این‌رو، اندازه‌گیری‌ها به روش قرائت مستقیم را بهتر است با آنالیز نمونه‌های آنی تکمیل کرد.

استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۶۱۱ [۱۰]، سال ۱۳۹۶، فهرستی از فنون آنالیز را که برای تعیین مقدار کمی و خصوصیات NM، مزايا و معایب، مولفه‌های اندازه‌گیری، محدودیت‌ها و استانداردهای مرتبط با هر فن که مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارایه می‌کند. دسته‌بندی‌ها و دستگاه‌های ابزارهای قرائت مستقیم که برای شناسایی و اندازه‌گیری ذرات هوابرد به کار می‌روند، در پیوست الف فهرست شده‌است.

۷- ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در آب‌های سطحی

۱-۷ کلیات

همان‌طور که قبلاً نیز ذکر شد، شناسایی NOAA در آب‌های سطحی یا جریان‌های پساب به دلیل حضور ماده آلی طبیعی پیچیده است، این مواد آلی طبیعی اساساً به شکل مواد گیاه‌خاک، الکترولیت‌ها، باکتری، کلوریدهای طبیعی، مواد معلق و سایر اجزاء وجود دارند [16][17]، این مواد می‌توانند با شناسایی NOAA، جذب‌سطحی NOAA، یا مقادیر زمینه‌ای نامشخص از مواد که به‌طور طبیعی ایجاد می‌شوند مداخله کنند. جداسازی NOAA از دیگر اجزاء و غلظت NOAA برای بهبود شناسایی و آماده‌سازی نمونه‌ها جهت آنالیز از گام‌های مهم در فرآیند قبل از شناسایی است. شیوه‌های شرح‌داده شده در استانداردهای ISO 5667-1، ISO 5667-4 و ISO/TR 18196 راهکارهایی در مورد فنون مورد استفاده به منظور بهبود

1 - Gravimetric

2 - Size Bin

شناسایی، ارایه شده است. استاندارد ISO/TR 16196 روش‌های آماده‌سازی نمونه نانومواد را برای اصلاح سامانه‌های زیستی توصیف می‌کند؛ هرچند، ممکن است دیدگاه‌هایی برای روش‌های آماده‌سازی قبل از آنالیز وجود داشته باشد. استانداردهای ISO 5667-4 و ISO 5667-6^۱ روش‌های اجرایی و تجهیزات، برای نمونه‌برداری از آب طبیعی (استاندارد ISO 5667-1)، دریاچه‌ها (ISO 5667-4) و رودخانه‌ها (استاندارد ISO 5667-6) را توصیف می‌کند.^۲

۲-۷ استحاله‌ها و پراکنش در محیط

تمام مواد موجود در آب‌های سطحی بدون استثناء با NOM و نانومواد ساخته شده برهمنش می‌کنند. جذب سطحی یون‌ها و مواد بر روی ماده آلی طبیعی متداول است [۱۸]، اما ونگ و همکاران^۳ نشان دادند که غلظت‌های بالاتر ماده آلی طبیعی، علاوه بر pH، قدرت یونی، و اکسیژن محلول، میزان انحلال Cu را از نانومس افزایش می‌دهند. به همین ترتیب، ژانگ و همکاران^۴ چگونگی استحاله‌های متعدد Ag به AgCl، Ag₂O، یا Ag₂S در آب را بسته به غلظت ماده آلی، اکسیژن محلول، pH و شدت نور خورشید موردنبحث قرار داده‌اند.

به جز برهمنش با NOM، همچنین ممکن است ترکیب‌های مختلف نانوماده در محیط‌های آبی با یکدیگر برهمنش داشته باشند. ژانگ و همکاران^۵ نشان دادند که جدا شدن Zn از ZnO نانومقیاس می‌تواند باعث جذب سطحی TiO₂ نانومقیاس در آب دریاچه می‌شود. مقدار Zn محلول قابل سنجش به موازات افزایش غلظت TiO₂ کاهش یافته است و میزان جذب سطحی Zn-TiO₂ برای مدت‌زمان بیش از ۲۴ ساعت پایدار بوده است. ژانگ و همکاران^۶ نشان دادند که آنیون‌های کلراید در آب سطحی و آب دریا می‌توانند نانوصفحات سه‌گوش نقره را خورد و به طوری که شکل آن‌ها در طی بیش از ۵۰ روز تغییر کنند. کانوی و همکاران^۷ نشان دادند که نانوذرات Cu و نانواکسید مس در محیط‌های آبی می‌توانند انبووه شوند و وسعت و پایداری انبووه‌ها به قدرت یونی بستگی دارد. از این‌رو، نانوذرات Cu یا نانواکسید مس موجود در آب دریا، تالاب ساحلی، آب دریا، آب زیرزمینی، آب روان حاصل از طوفان، و آب شیرین رفتار متفاوتی دارد.

۳-۷ ملاحظات نمونه‌برداری

روش‌های اجرایی و راهبردهای نمونه‌برداری از آب سطحی در استاندارد ملی ایران شماره ۴-۱۱۶۱۱: سال ۱۳۹۵^۸ و استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۱۱-۱۲: سال ۱۳۹۹۶^۹ شرح داده شده و برای نمونه‌برداری از NOAA قابل کاربرد است. به طور کلی، روش‌های اجرایی ISO پیشنهاد می‌کنند که از نمونه‌برداری در نزدیکی سطح، جاهای کم‌عمق یا برکه‌های راکد اجتناب شده و به‌منظور کاهش ریسک آشفتگی در رسوب، نمونه‌برداری در ارتفاع حداقل ۳۰ سانتی‌متر بالای کف انجام شود. در جمع‌آوری آب سطحی بهتر است از

^۱ - این استانداردها ممکن است در وبگاه ایزو www.iso.org قابل دسترس باشد.

2 - Wang et al.

3 - Zhang et al.

4 - Tong et al.

5 - Conway et al.

همان اصولی که در مورد نمونهبرداری هوا شرح داده شده تبعیت شود؛ یعنی، نمونهبرداری بهتر است طولانی مدت انجام شود تا از مقادیر زمینه‌ای نانوآشیائی که به‌طور طبیعی ایجاد شده و می‌توانند با آنالیز NOAA ساخته شده مداخله نمایند، اطمینان حاصل شود. همچنین به‌منظور درنظر گرفتن تغییرات اجزاء طبیعی مانند ماده آلی طبیعی و ذرات نانو که به‌طور طبیعی ایجاد می‌شوند بهتر است نمونهبرداری در طی فصول مختلف انجام شود. زمانی که مقادیر زمینه‌ای مشخص شده باشد، نمونه‌های آنی می‌توانند در تعیین کیفیت آب از نمونه‌های چندسازه مفیدتر باشند.

نمونهبرداری در نزدیکی سطح کاملاً متفاوت از نمونهبرداری در زیر سطح است. در مورد دریاچه‌ها، ممکن است غلظت‌های NOAA یا سایر آلینده‌ها در سطح در مقابل بخش‌های عمیق‌تر دریاچه کاملاً متفاوت باشد به‌طور مثال زیر ناحیه فوتیک. بنابراین، در نمونهبرداری از آب سطحی بهتر است ظرف نمونهبرداری را در آب غوطه‌ور نموده، چندین بار با آب سطحی شسته و سپس نمونه را جمع‌آوری کرد. برای آب سطحی عمیق‌تر، نمونه‌ها از اعمق مختلف ارزشمند است زیرا ریزمحیط‌ها^۱ (مواد انحلال یافته و غیره) ممکن است در اعماق مختلف متفاوت باشد. وسایل جمع‌آوری عمودی و افقی همراه با مزايا و معایب هر یک در استاندارد ISO 5667-6:2014 [25] بیان شده است. به‌نظر می‌رسد مطالعات گذشته با این توصیه‌ها همسو است. ژو و همکاران^۲ [26] بطری‌های شیشه‌ای را برای جمع‌آوری آب دریاچه توصیف کرده‌اند. لازم است این بطری‌ها سه مرتبه با آب شستشو شوند به‌نحوی که سطوح داخلی آن‌ها با آب پوشش داده شود. پروتکل نمونهبرداری مشابهی توسط متربولی و همکاران^۳ [27] برای جمع‌آوری نمونه‌های از آب رودخانه راین در حداقل دو متری از لب رودخانه توصیف شده است.

۴-۷ آماده‌سازی برای آنالیز

بعد از جمع‌آوری نمونه‌ها، بهتر است برای جداسازی، مواد ذره‌ای بزرگتر از فیلتر عبور داده شوند. ژو و همکاران [26] برای حذف ذرات بزرگ، نمونه‌ها را از یک فیلتر ۰/۴۵ میکرومتری عبور دادند. متربولی و همکاران [27] از فیلتر ۰/۴۵ میکرومتری پلی‌اترسولفون و سپس نیترات سلولز ۱/۰ میکرومتری و فیلترهای غشایی پلی‌اترسولفون ۵۰ کیلو‌دالتون استفاده کردند. اینکه این عمل چه تاثیری بر روی انبوه‌ها و یا کلوخه‌ها دارد مشخص نیست، هرچند، نانوماده‌ساخته شده موردنظر نقره باشد. بهتر است به این موضوع توجه داشت که احتمال جذب سطحی NOAA موردنظر بر روی فیلترها وجود دارد. از رویکردهایی خاصی که برای نانوماده‌ساخته شده می‌توان استفاده کرد: برای مثال در نانوماده‌ساخته شده نقره، فیلتر آلاییده شده یا عمل‌آوری شده با مس می‌تواند مکان‌های جذب را پرکرده و به‌این‌ترتیب جذب سطحی نقره را روی فیلتر کاهش دهد. هرچند، جذب سطحی NOAA بر روی سطح ظرف نمونه‌برداری یک موضوع جداگانه است که ممکن است لازم باشد، بررسی شود [28].

1- Microenvironment

2 - Zhou at al.

3 - Metreveli et al.

جداسازی و متراکم کردن NOAA ممکن است شامل مرکزگریزی یا دیگر فنون مکانیکی باشد که مشخصه‌های نانومواد ساخته شده را تغییر ندهد. فنونی مانند جزء‌جزء کردن با جریان میدان، کروماتوگرافی هیدرودینامیکی^۱، الکتروفورز مؤین، مرکزگریزی، فیلتراسیون و دیالیز استفاده شده است [28]. برای جدا کردن نقره محلول از نقره NOAA، مرکزگریزی در شتاب گرانشی 21000 g برای یک ساعت توسط هو و همکاران^۲ استفاده شد [29]. بعد از جداسازی، بهتر است نمونه‌ها آنقدر متراکم شوند که به حد تشخیص دستگاهی برسد. فار و همکاران^۳ [28] و لیو و همکاران^۴ [30] روش‌های جداسازی و استخراج برای فلزات (طلا، نقره، مس)، اکسیدهای فلزی (دی‌اکسید تیتانیم، اکسید سیلیکون)، نقاط کوانتمی، و ذرات کربنی (کربن سیاه، فولرن، نانولوله‌های کربنی یا CNTs) در محیط‌های آبی و دریابی را گزارش کردند. این روش‌ها شامل کروماتوگرافی طرد اندازه‌ای^۵، الکتروکوچی مویینه^۶، کروماتوگرافی هیدرودینامیک، استخراج نقطه ابری^۷ با استفاده از حللهای مختلف و جزء‌جزء کردن با جریان میدان است. در روش استخراج نقطه ابری که به وسیله لیو و همکاران [30] بررسی شده، از مواد سطح‌فعال غیریونی برای تشکیل ریشال^۸ استفاده شده است. این مایسل‌ها سپس از طریق دما یا pH یا دیگر شرایط خارجی تغییریافته و لایه‌ها جدا می‌شوند. به این ترتیب، NOAA موردنظر مانند نقره، طلا، TiO_2 ، C_60 و نانولوله کربنی تک دیواره استخراج و تغلیظ شدند.

۵-۷ آشکارسازی و کمی‌سازی

استاندارد ISO/TR 18196: 2016 [10] فهرستی از فنونی را که می‌توان برای مشخصه‌یابی و کمی‌سازی NOAA استفاده شود، ارایه داده است. این فهرست در جدول الف-۲ در پیوست الف، بند الف-۲ خلاصه شده است. در استاندارد مذکور مشخص نشده که کدامیک از فنون ممکن است برای NM خاصی مناسب باشد. روش‌های زیر مطالعات گذشته را برای مشخصه‌یابی و کمی‌سازی NOAA بهویژه در ماتریس‌های آبی توصیه می‌کند.

۵-۷-۱ نانوماده ساخته شده فلزی

در چندین مطالعه شناسایی و کمی‌سازی فلزاتی مانند نقره، طلا، و آهن [30][31][32][9] از طیف‌سنجدی فرابینش-مرئی، طیف‌سنجدی پلاسمای جفت‌شده القایی (ICP) یا طیف‌سنجدی جرمی-پلاسمای جفت‌شده القایی (ICP-MS) (طیف‌سنجدی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی تکذره) استفاده شده است. علاوه بر این، میکروسکوپ الکترونی (TEM) TEM-EDX استفاده شده است [31]. به علاوه، فلورسانس پرتوایکس^۹، پراش پرتوى ایکس^۱، و طیف‌سنجدی

1 - Hydrodynamic Chromatography (HDC)

2 - Hou et al.

3 - Farre et al.

4 - Liu et al.

5 - Size-Exclusion Chromatography

6 - Capillary Electrophoresis

7 - Cloud-Point Extraction

8 - Micelle

9 - X-ray Fluorescence

اتلاف انرژی الکترون^۲ برای اندازه‌گیری ترکیب‌بندی عنصری نانومواد ساخته شده استفاده شده است [30][31]. خصوصیات مغناطیسی نانومقیاس فلزی آهن صفر برای تعیین غلظت آن در سفره‌های زیرزمینی استفاده شده است [33].

۲-۵-۷ نانوماده ساخته شده اکسید فلزی

اگرچه، مطالعات کمی درباره اندازه‌گیری اکسید فلزی NOAA در آب وجود دارد، اما گزارش‌هایی در مورد اندازه‌گیری NOAA در تأسیسات تصفیه فاضلاب [34] و در آب باران حاصل از شستشوی دیوارهای رنگ شده با TiO_2 وجود دارد [35]. پس از جداسازی نمونه، آنالیز عنصری بهوسیله طیف‌سنجی پلاسمای جفت شده القایی و/یا طیف‌سنجی جرمی-پلاسمای جفت شده القایی انجام شد. برای تصویرسازی ذرات از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.

۲-۵-۸ نانوماده ساخته شده با پایه کربنی

در حال حاضر هیچ‌گونه روش‌های آنالیز خاص تعیین مقدار کمی برای همه NOAA با پایه کربنی در ماتریس‌های محیطی وجود ندارد. استفاده از روش‌های غیراختصاصی مانند میکروسکوپ الکترونی یا کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا گزارش شده است. علاوه‌براین، شرز و همکاران^۳ [36] استفاده از طیف‌سنجی نزدیک به فراسخ را برای تعیین مقدار کمی نanolوله کربنی تک‌دیواره توصیف کردند. مشخص نیست که آیا این رویکرد برای نanolوله کربنی چند‌دیواره یا گرافن کاربرد داشته باشد. جذب‌سطحی NOAA کربنی بر روی ماده آلی طبیعی یا آلاینده‌ها می‌تواند بلا فاصله انجام شود [37]؛ ممکن است حذف مواد آلی یا معدنی جذب سطحی شده قبل از آنالیز ضروری باشد.

۸ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در آب دریا

۸-۱ استحاله‌ها و برهم‌کنش با مواد در محیط

برهم‌کنش میان NOAA و آب دریا می‌تواند با توجه به قدرت یونی و مقدار ماده آلی طبیعی موجود برخلاف آن چیزی باشد که میان NOAA و آب سطحی است. افزایش قدرت یونی می‌تواند به ناپایداری NOAA معلق یا جذب‌سطحی منجر شود که درنتیجه آن نانواشیاء [5] رهاسده یا رسوب بیشتری بر تهشیینی رخ دهد [38]. از سوی دیگر، جلبک و دیگر موجودات زنده در آب دریا می‌توانند به پایداری نانواشیاء کمک کنند [39].

۸-۲ ملاحظات نمونه‌برداری

روش‌های اجرایی نمونه‌برداری، تجهیزات، و راهبردها مربوط به آب دریا در استاندارد ISO 5667-9:1992 شرح داده شده است [40]. برخلاف نمونه‌برداری از آب سطحی، در مورد نمونه‌برداری از آب دریا لازم است تغییرات میکرو-محیط ناشی از قرارگیری پروب نمونه‌برداری در اعماق بیشتر و دورتر از جریان‌های ورودی

1 - X-ray Diffraction

2 - Electron Energy Loss Spectrometry

3 - Schierz et al.

به دریا مدنظر قرار گیرد. هرچند، در مورد نمونهبرداری آلاینده‌ها از رودخانه‌هایی که به دریا جاری می‌شوند بهتر است نمونهبرداری از آب‌های جذرومد یا نواحی ساحلی نمونهبرداری شود، بهجای آنکه بهوسیله قایق و کشتی از آب‌های عمیق نمونه گرفته شود. با درنظرگرفتن این احتمال که NM ساخته شده از طریق رودخانه وارد دریا می‌شود، نمونهبرداری از آب‌های عمیق ممکن است ارزشمند نباشد.

ترکیبندی آب جزرومد و نواحی ساحلی متاثر از شرایط آبوهوای فصلی و جزرومدها است. این عوامل می‌توانند بر مدت زمان نمونهبرداری و راهبردهای محسوب نمودن چنین تغییراتی تاثیر بگذارند. نمونهبرداری از آب‌های جزرومد می‌تواند از اسکله‌ها یا باراندارها انجام شود، در حالی که نمونهبرداری از نواحی ساحلی بهتر است بهوسیله قایقی در حدود ۵ کیلومتری از ساحل انجام گیرد. انتخاب وسعتی که بهتر است نمونه از آن گرفته شود نوع نمونه جمع‌آوری شده را تعیین می‌کند که عبارت‌اند از نمونه پروفایل عمیق در عمق‌های مختلف یا نمونه پروفایل یک سطح در همان عمق اما با سطح وسیع‌تر. به علاوه، انواع مختلف نمونهبردارها مانند وسایل لوله‌بسته^۱ برای نمونهبرداری از جریان‌های عمیق در مقایسه با نمونهبردارهای باز که برای نمونهبرداری سطحی یا زیرسطحی استفاده می‌شود، مناسب‌تر است.

برولند و همکاران^۲ [41] نمونهبرداری از آب دریا را توصیف کردند و پیشنهاد می‌کنند که نمونهبرداری حداقل در ۲۰۰ متری کشتی یا ناو انجام شود، و همزمان تا ۱۸ نمونه از اعماق متفاوت جمع‌آوری شود. این رویکرد با توصیه‌های موجود در استاندارد ISO 5667-4 [24] و استاندارد ISO 5667-9 [40] که غلظت NOAA در لایه‌های مختلف عمودی را شامل می‌شود، همراستا است. برولند و همکاران در گزارش‌شان استفاده از بطری‌های پلی‌اتیلن با شیرهای توپی را که این شیرها یک‌بار در عمق مناسب باز می‌شوند را توصیف کردند؛ اولین نمونه در عمق ۱۰ متری گرفته شده است.

در مقایسه، استریکلن و پارسونز^[42] [42] جمع‌آوری نمونه از ناحیه فوتیک آب دریا برای آنالیز ذرات (نه لزوماً ذرات NOAA) را توصیف کردند. ذرات بر روی فیلترهای الیاف شیشه‌ای یا غشای میلی‌پور AA جمع‌آوری شدند. اینکه آیا ین فیلترها برای NOAA مناسب هستند، اطمینانی وجود ندارد و می‌تواند وابسته به ماده مورد آنالیز باشد. سولومون به عنوان مرجع [12] می‌تواند توصیه‌های مناسب برای فیلترهایی که با یک NOAA خاص سازگار است را، ارایه دهد.

۳-۸ آماده‌سازی برای آنالیز

آماده‌سازی برای آنالیز عموماً شامل جداسازی جامدات از اجزاء محلول است. همان ملاحظاتی که برای آب سطحی به کار گرفته می‌شود، انتظار می‌رود برای آب دریا قابل کاربرد باشد. استریکلن و پارسونز [42] فیلتراسیون آب دریا برای حذف ذرات را موردبخت قراردادند. مرحله اول استفاده از الکی با مش ۱۵۰ میکرومتری برای حذف ذرات بزرگ و متعاقب آن فیلتراسیون زیگان با استفاده از فیلترهای الیاف شیشه‌ای (واتمن GF/A) یا غشایی است. قطر منافذ مورداستفاده، یک پارامتر مهم اندازه ذرات باقی‌مانده بر روی فیلتر است. فیلتراسیون تکمیلی مایع حاصل از محلول فیلتراسیون مرحله اولیه از میان فیلترهایی با قطر منافذ

1 - Closed-pipe

2- Bruland et al.

کوچکتر به کارآیی حفظ ذرات با اندازه کوچکتر کمک می‌کند. استریکلنده و پارسونز متوجه شدند که برخی ذرات کوچک می‌تواند از فیلتر الیاف شیشه‌ای عبور کنند اما بر روی فیلتر غشایی جذب سطحی می‌شوند. اضافه کردن کربنات منیزیم سبب می‌شود که جمع‌آوری ذرات بهدام افتاده بر روی فیلتر غشایی امکان‌پذیر شود.

۴-۸ آشکارسازی و کمی سازی

ملاحظات ذکر شده برای آب سطحی، برای آب دریا نیز قابل کاربرد است، هرچند مثال‌های محدودی از تعیین مقدار کمی NOAA در آب دریا موجود است. دمر و همکاران^۱ از طریق طیفسنجی جرمی-پلاسمای جفت‌شده القایی، طیفسنجی فوریه فروسرخ و میکروسکوپ الکترونی عبوری، نمونه‌های آنی NOAA آهن در آب‌های دریایی مصنوعی را مشخصه یابی کردند [43]. با استفاده از طیفسنجی فرابنفش NOAA آدیگبویگا و همکاران^۲ [44] و هوبو و همکاران^۳ [29] نقره و طلا در آب سطحی، آشکارسازی شده است.

۹ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در رسوب

۹-۱ استحاله‌ها و برهم‌کنش با مواد در محیط

به موازات ناپایدار شدن NOAA در آب دریا، این مواد سریعاً تهشیین شده و بخشی از رسوب رودخانه را تشکیل می‌دهد. به علاوه، نانومواد ساخته شده می‌توانند بر روی NOM در آب‌های سطحی جذب سطحی شده و بخشی از رسوب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها را تشکیل دهند. همچنین استحاله ممکن است رخ دهد؛ برای مثال، یون Ag می‌تواند با سولفید محلول در رسوب واکنش داده و رسوب Ag₂S را تشکیل دهد [20].

۹-۲ ملاحظات نمونه‌برداری

در استاندارد ISO 5667-12: 2017 [۴۵] ملاحظات نمونه‌برداری و تجهیزات ارایه شده است. در استاندارد ISO 5667-12: 2017 استفاده از ظروف پلی‌اتیلن، پلی‌پروپلین، پلی‌کربونیت یا شیشه برای جمع‌آوری نمونه توصیف شده است. برای جمع‌آوری عناصری که جزء اصلی شیشه هستند، استفاده از ظروف پلی‌اتیلنی و برای ترکیبات آلی ظروف شیشه‌ای اولویت دارند. به علاوه، در استاندارد ISO 5667-12: 2017 انواع مختلف نمونه‌بردارهای «آنی» متناسب با نوع رسوب، صحت نمونه و مناسب‌ترین شرایط دریا برای آن نمونه‌بردار توصیف شده است. مرور این ملاحظات در اینجا ضروری نیست؛ خواننده برای کسب اطلاعات بیشتر به استاندارد ISO 5667-12: 2017 ارجاع داده می‌شود. لورینگ و رانتالا^۴ [46] روش‌های مشابهی برای جمع‌آوری نمونه‌ها از رسوب دریایی شرح دادند. این روش‌ها شامل توصیف سه نوع وسیله نمونه‌برداری: نمونه‌بردارهای آنی، مانند نمونه‌بردار آنی وان وین^۵، نمونه‌بردار شبکه‌ای برای نمونه‌برداری زیرسطحی عمیق میله‌ای^۶ و نمونه‌بردار جعبه‌ای رسوب عمیق^۱ است.

1- Demir et al.

2- Adegboyega et al.

3- Hou et al.

4 - Loring and Rantala

5 - Van Veen

6 - Barrel Core Sub-Surface Sampler

در چندین مطالعه در متون، جمع‌آوری رسوب برای آنالیز NOAA توصیف شده است. آنتیزار-لادیزلاؤ و همکاران^۲ [47] و سیویرا و همکاران^۳ [48] جمع‌آوری نمونه‌های رسوب از مکان‌های مختلف به ترتیب در طول دهانه رودخانه هوگلی^۴ یا توباراو^۵ را شرح دادند. نمونه‌ها با سه بار تکرار از حدود ۱۰ سانتی‌متری از بالای رسوب با استفاده از قاشقک پی‌وی‌سی شستشو شده با اسید جمع‌آوری شد و قبل از آنالیز روی هم ریخته شده و با هم یک کاسه شدند. فرآیند جمع‌آوری به نحوی انجام شد که آب سطحی را آشفته نکند. رامسکو و همکاران^۶ [49] نمونه‌ها را از اسیودین^۷، و دانمارک جمع‌آوری کردند و بایو و همکاران^۸ [50] نمونه‌هایی را از عمق صفر تا ۱۱ سانتی‌متری دریاچه دونگ‌هو^۹ و لیوشیو^{۱۰} در چین، با استفاده از نمونه‌بردار آنی پترسین^{۱۱} برای تعیین میزان NOAA نقره، جمع‌آوری کردند.

نمونه‌های رسوب رودخانه از طریق منجمد کردن رسوب با استفاده از روش معروف به انجماد مغزه^{۱۲} جمع‌آوری شد. کارلینگ و ریدر^{۱۳} [51] انجماد رسوب توسط لوله مسی که با استفاده از نیتروژن مایع، دی‌اکسیدکربن، یا مخلوط استون و آب سرد شود را توصیف کردند. لوله در رسوب جایگذاری شده و سپس به منظور چسبیدن ذرات به مس خنک می‌شود. برطبق نظر نویسندها، ذرات کوچک و بزرگ تا عمق ۱۰ سانتی‌متری جمع‌آوری خواهند شد. زیمرمان و همکاران^{۱۴} فنون نمونه‌برداری از توده رسوب را با نمونه‌برداری انجماد مغزه رسوب مقایسه کردند و دریافتند که هرچند نمونه‌برداری مکرر از توده رسوب برای ذرات بزرگتر از یک میلی‌متر در مقایسه با نمونه‌برداری انجماد مغزه تغییرپذیری کمتری دارد، اما هر دو روش برای رباش مکرر ذرات کوچکتر از یک میلی‌متر قابل مقایسه هستند. بنابراین نمونه‌برداری انجماد مغزه ممکن است برای جمع‌آوری NOAA در رسوب رضایت‌بخش‌تر باشد. هرچند، زیمرمان و همکاران اشاره کردند که ذرات کوچکتر از یک میکرومتر کسر کوچکی از مقدار مواد نمونه‌برداری شده را تشکیل می‌دهند و (عدم توانایی حفظ ذرات بر روی میله مسی) و از دست رفتن ذرات کوچکتر از دو میلی‌متر می‌تواند قابل ملاحظه باشد (تقرباً ۳۸٪).

۳-۹ آماده‌سازی برای آنالیز

متعاقب جمع‌آوری نمونه‌ها، بهتر است NOAA از رسوب جدا و استخراج شوند. لورینگ و رانتالا^{۱۵} یک سری از روش‌های اجرایی برای آماده‌سازی رسوب به منظور آنالیز «ژئوشیمیایی» برای فلزات را توصیف کردند. این

1 - Box Core Sediment Sampler

2 - Antizar-Ladislao et al.

3 - Civeira et al.

4- Hugli River

5- Tobarao

6- Ramskov et al.

7- Isefjorden

8- Bao et al.

9- Donghu

10- Lushui

11- Petersen Grab

12- Freeze-Core

13- Carling and Reader

14- Zimmerman et al

15- Loring and Rantala

روش‌های اجرایی شامل خشک کردن رسوب پس از جداسازی از طریق الک کردن، مرکزگریزی برای جمع‌آوری ذرات کوچک و نهایتاً خرد کردن نمونه‌ها قبل از استخراج است.

به منظور آنالیز نقره، آنتیزار-لادیسلاو و همکاران^۱ [47] خشک کردن نمونه‌های رسوب در کوره با دمای ۵۰ درجه سلسیوس (زمان نامشخص)، خرد شدن ذرات انبوhe، و عبور از الک با اندازه ۶۳ میکرومتر را قبل از هضم با اسید نیتریک غلیظ توصیف کردند. رامسکو و همکاران به منظور تعیین مقدار نقره، ذرات بزرگ را توسط الک با اندازه منافذ ۱۲۰ میکرومتر (الک خیس شده توسط آب مقطر) جداسازی، و سپس قبل از هضم با اسید نیتریک در دمای ۵۶ درجه سلسیوس لیپوفیلیز^۲ نمودند. سیویرا و همکاران نمونه‌ها را با هوا خشک کرده، ذرات کوچک را با عبور از الک با مش ۸۰ (۱۷۷ میکرومتر) جدا، و از طریق سائیدن به صورت پودر ریز درآورده و سپس از الک مش ۱۵۰ (قریباً ۱۰۰ میکرومتر) عبور و آنالیز مواد معدنی بر روی آن انجام دادند.

روش‌های متعددی توسط ایساکسون و همکاران^۳ [53] توصیف شده که می‌توانند برای جداسازی فولرن‌ها از رسوب مورد استفاده قرار گیرد. اولین قدم، استخراج از مدیای محیطی است. ایساکسون و همکاران استفاده از روش سوکسله با استفاده از تولوئن را توصیف کردند، در حالی که کاربونی و همکاران^۴ [54] رویکردی مشابه با استخراج به وسیله تولوئن برای مدت دو ساعت را مورد استفاده قراردادند. این روش‌های استخراج برای فولرن‌های اصلاح نشده، مناسب هستند. برای فولرن‌های پایدار در آب، کلرید سدیم به تولوئن اضافه شد (غلظت نهایی ۲۰٪). سپس گونه‌های مختلف فولرن را می‌توان با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا جداسازی کرد.

۴-۹ آشکارسازی و کمی‌سازی

ایساکسون و همکاران [53] بررسی مطلوبی از محدودیت‌ها و فرآیندهای موردنیاز برای کمی‌سازی فولرن‌ها از رسوب حاوی مواد کربنی یونیزان، برای طیف‌سنجدی جرمی ارایه دادند. بر عکس، کاربونی و همکاران [54] از کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا و طیف‌سنجدی جرمی با تفکیک بالا استفاده کردند. برای فلزات، طیف‌سنجدی جرمی-پلاسمای جفت شده القایی و طیف‌سنجدی جذب اتمی توصیف شده است.

۱۰ ملاحظات نمونه‌برداری و آنالیز NOAA در خاک

۱-۱۰ استحاله‌ها و برهم‌کنش با مواد در محیط

جذب‌سطحی NOAA بر روی محتمل است، اما بعضی از NOAA ترجیحاً نسبت به خاک در آب‌های بین حفره‌ای وجود دارند [55]. میزان جذب‌سطحی NOAA بر روی ذرات خاک به عوامل مختلفی، مانند اندازه

1- Antizar-Ladislao et al.

2 - Lyophilize

3 - Isaacson et al.

4- Carboni et al.

منافذ، قدرت یونی، pH خاک، حضور ماده آلی طبیعی و میزان جریان آب از میان خاک بستگی دارد [56]. به علاوه، مشخصه‌های (مانند آب‌گریزی) نانو مواد ساخته شده نقش مهمی را ایفاء می‌کنند. لیکوآن و همکاران^۱ تحرک پذیری نانو مواد ساخته شده را در گویهای مصنوعی متخلخل با اندازه قطر ۴۲۵ تا ۳۰۰ نانومتر ارزیابی کردند. ذرات SiO₂ (۵۷ نانومتر تا ۱۳۵ نانومتر)، TiO₂ (۱۹۸ نانومتر)، فروکسان (۳۰۳ نانومتر)، آلوموکسان (۷۴ نانومتر)، فولیرول (۱/۲ نانومتر)، خوش‌های C60 (۱۶۸ نانومتر)، و نانولوله تک دیواره کربنی (۸۰ × ۱/۱-۷/۰ نانومتر تا ۲۰۰ نانومتر) از میان واسطه‌های محیطی عبور داده شده و غلظت آن‌ها در جریان‌های ورودی و خروجی مقایسه شدند. مقدار جذب سطحی در مورد ذرات فروزان، TiO₂ (۱۳۵ نانومتر)، و nC60 در مقایسه با ذرات آلوموکسان، سیلیکون (۵۷ نانومتر)، فولیرول، و نانولوله کربنی تک دیواره بیشتر بوده است. اشباع شدن خاک مصنوعی بدیهی بوده و در مورد مواد آب‌گریز در مقایسه با دیگر مواد سریع‌تر رخ می‌دهد. ازین‌رو، در صورتی که صرفا آنالیز NOAA در آب بین‌حفره‌ای انجام شود غلظت‌های کمتری نسبت به مقدار واقعی برآورد می‌شود [57]. در مورد نقره، وسعت جذب سطحی، به pH و ترکیب خاک وابسته است (برای مثال ممکن است پیوند بیشتری از نقره به خاک ماسه‌ای در مقایسه با خاک رس برقرار شود). همچنین نقاط کوانتمومی قویا بر روی خاک جذب سطحی می‌شوند، اما ممکن است به‌وسیله میکروب‌های موجود در خاک تجزیه شوند [58]. آواناسی و همکاران^۲ [59] جذب سطحی و تجزیه فولرن‌ها در خاک را با ترکیبات مختلف بررسی کردند. جذب سطحی برای خاک کشاورزی در مقایسه با خاک ماسه‌ای بیشتر بوده؛ همچنین، در گلولای خاک کشاورزی در مقایسه با خاک کشاورزی ماسه‌ای تجزیه ممکن است در طول بیش از دو سال کندتر باشد.

۲-۱۰ ملاحظات نمونه‌برداری

توصیف‌ها در مورد آشکارسازی نمونه در مطالعات انجام‌شده برای خاک و رسوب یکسان بوده است. تاورس و همکاران^۳ [60] تا عمق ۱۰ سانتی‌متری خاک نمونه‌هایی را با استفاده از بیلچه پلاستیکی جمع‌آوری کردند، در حالی که آنتیسانی و همکاران^۴ [61] از یک سیلندر پلکسی‌گلس^۵ استفاده کردند که وارد خاک شده و تا عمق ۱۲ سانتی‌متری نمونه‌هایی جمع‌آوری نمودند. در استاندارد ISO 5667-12:2017 روش‌های دیگر ISO 18400-104 نمونه‌برداری برای رسوب توصیف شده و قابل کاربرد برای خاک است، و در استاندارد کیفیت خاک بیان شده است.

۳-۱۰ آماده‌سازی برای آنالیز

در میان مطالعات انجام‌شده در خصوص کمی‌سازی و مشخصه‌یابی NOAA در خاک، روش‌های اجرایی آماده‌سازی نمونه برای آنالیز با یکدیگر سازگار هستند. ابتدا، آب از طریق خنک کردن در هوا [60] یا لیپوفیلز کردن حذف شده [54] و هنگامی که خشک کردن انجام شد، ذرات کوچک از ذرات بزرگ

1- Lecoanet and Coworkers

2- Avanasi et al.

3- Tavares et al.

4- Antisani et al.

5 - Plexiglass

به وسیله الک با اندازه منافذ دو میلیمتری جدا شدند [60][58]. اینکه آیا خاک نیاز به آسیاب کردن دارد مشخص نیست؛ کاربونی و همکاران [54] خاک را قبل از الکردن آسیاب نمودن، احتمالاً این امر باعث افزایش استخراج NOAA می‌شود، که گام بعدی در آماده‌سازی برای آنالیز است. انتخاب حلال استخراج بستگی به نانوماده‌ساخته شده موردنظر دارد: در ابتدا تولوئن برای نانوماده‌ساخته شده آب‌گریز مانند نانولوله‌های با پایه کربن و فولرن‌ها استفاده شد [58][54]. در حالی که برای نانوماده‌ساخته شده آب‌گریز مانند ترکیبات حل شده آن‌ها از آب مقطر استفاده شده است [62][57]. در مورد بعضی از NOAA درجه آب‌گریزی آن‌ها در خاک می‌تواند تغییر کند. برای درنظر گرفتن این احتمال، ناوارو و همکاران¹ [58] با استفاده از آب مقطر و سپس متابولو و نهایتاً تولوئن طی مراحل متوالی درجات مختلف آب‌گریزی NOAA را مشخص کردند. به این‌نحو، گونه‌های مختلفی از C60 به صورت جداگانه ریاضی و کمی‌سازی شد. مرکزگریزی کردن در مقایسه با فیلتراسیون بر روی کارآیی استخراج مؤثرتر است. هدبگ و همکاران² [57] مرکزگریزی با شتاب ۱۶۵۰۰xg را با میکروفیلتراسیون به منظور جداسازی نقره استخراج شده از خاک مقایسه کردند. این محققین دریافتند که مرکزگریزی در جداسازی نقره محلول از خاک نسبت به فیلتراسیون کارآتر بوده است؛ خلاف آن برای NOAA نقره روکش شده به دست آمده است. احتمالاً این نتیجه به توانایی NOAA نقره بدون روکش برای انحلال در مقایسه با NOAA نقره روکش شده مربوط است.

۴- آشکارسازی و کمی‌سازی

ایساکسون و همکاران [53] و کاربینی و همکاران [54] اثر طبیعی مواد کربنی که به طور طبیعی ایجاد می‌شوند روی آشکارسازی نانولوله‌هایی با پایه کربن و C60 ساخته شده را، توصیف کردند. احتمالاً، این اثر مشابه آن در کمی‌سازی NOAA با پایه کربنی در دیگر مدیاهای بوده و بر اهمیت شناسایی نانوماده طبیعی از NOAA دست‌ساز تأکید دارد.

آنالیز مواد استخراج یافته برای کمی‌سازی NOAA به میزان زیادی به نانوماده‌ساخته شده موردنظر بستگی دارد. طیف‌سنجدی جرمی- پلاسمای جفت شده القایی و طیف‌سنجدی جذب اتمی برای کمی‌سازی نقره استفاده شده است [62][63]. در حالی که کاربونی و همکاران برای کمی‌سازی فولرن‌ها از کروماتوگرافی مایع با کارآیی فوق العاده بالا- طیف‌سنجدی جرمی با تفکیک بالا استفاده کردند [54]، در دیگر موارد، علاوه بر تعیین مقدار کمی آنالیزهای متوالی برای مشخصه‌یابی و قابل تصویرسازی ذرات، به کار گرفته شده است.

1- Navarro et al.
2- Hedberg et al.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

ابزارها / فنون مورداستفاده برای کمی‌سازی و مشخصه‌یابی NOAA

الف-۱- فنون معمول آنالیز برای اندازه‌گیری NOAA هوابرد (اقتباس از استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۸۱۶- سال ۱۳۹۴)

جدول الف-۱- افزارهای اندازه‌گیری مستقیم غلظت عددی، جرمی و مساحت سطحی

سنجه	وسیله	ملاحظات
غلظت عددی محاسبه شده ذره	شمارشگر ذره متراکم شده ^۱	CPC مقادیر اندازه‌گیری شده غلظت عددی ذرات را در محدوده قابل تشخیص قطر به طور مستقیم ارایه می‌دهند. این دستگاه‌ها بر مبنای متراکم کردن بخار بر روی ذرات نمونه برداری شده عمل کرده و تعداد قطرات تشکیل شده را شمارش می‌کنند. معمولاً برای شناسایی ذرات ۱۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ نانومتر کاربرد دارند.
غلظت جرمی محاسبه شده	دستگاه اندازه‌گیری اندازه ذرات براساس تحرک تفاضلی ^۲	شناسایی غلظت عددی به طور قرائت مستقیم در اندازه‌های انتخابی (قطر تحرک پذیری) که توزیع اندازه را براساس تعداد آن‌ها ارایه می‌کند.
غلظت جرمی محاسبه شده	میکروسکوپ الکترونی: روبشی، عبوری	آنالیز برونو خط نمونه‌های میکروسکوپ الکترونی می‌تواند اطلاعاتی را در مورد غلظت عددی هواسل در اندازه خاص ارایه دهد.
غلظت جرمی محاسبه شده	نمونه‌بردار استاتیک برای اندازه‌های انتخابی ^۳	ارزشیابی جرمی نانوشیاء را می‌توان با استفاده از نمونه‌برداری فردی که توانایی تشخیص اندازه‌های انتخابی ذرات را داشته و دارای قطر برش تقریباً ۱۰۰ نانومتری است به دست آورد و نمونه از طریق وزن سنجی یا شیمیایی آنالیز می‌شود. هرچند در حال حاضر نوع تجاری این وسایل وجود ندارد، اما برخی از انواع برخوردگرهای آبشاری (برخوردگرهای فشار پایین نوع Berner یا برخوردگرهای میکرو-اوریفیس) اندازه‌های انتخابی حدود ۱۰۰ نانومتر را داشته و می‌توانند برای این منظور استفاده شوند.
	میکرو ترازوی مخروطی نوسان دار ^۴	پایشگرهای حساس قرائت مستقیم، مانند TEOM، را می‌توان برای اندازه‌گیری برخط غلظت جرمی نانوهاسل به کار برد این وسیله دارای ورودی مناسب برای

نتخاب اندازه موردنظر می باشد.		
اندازه گیری قرائت مستقیم سطحی فعال هواسل. توجه داشته باشید که در مورد ذرات بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر مساحت سطحی به طور مستقیم مساحت سطحی هندسی را ارایه نمی دهد. تمام شارژرهای انتشاری موجود در بازار مساحت سطحی فعال ذرات کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر را ارایه نمی دهند. در صورتی که ورودی شارژرهای انتشاری به جداکننده اولیه مناسب مجهر باشند برای نانواشیاء خاص مناسب خواهند بود.	شارژر انتشاری ^۵	
غلهظت مساحت سطحی فعال برای اندازه های انتخابی (قطر آئرودینامیکی) را به طور مستقیم قرائت می کند. توجه داشته باشید که مساحت سطحی فعال به طور مستقیم، مساحت سطحی هندسی ذرات بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر را ارائه نمی دهد.	مساحت سطحی محاسبه شده ذره	
آنالیز بروون خط نمونه های میکروسکوپ الکترونی می تواند اطلاعاتی در مورد مساحت سطحی ذره با توجه به اندازه آن ارائه دهد. آنالیز TEM اطلاعات مستقیمی را در مورد مساحت تصویر شده ذرات جمع آوری شده ارائه می دهد، که مساحت مذکور با مساحت هندسی برخی از اشکال ذرات مرتبط است.	میکروسکوپ الکترونی: روبشی، عبوری	
1- Condensation particle counter (CPC) 2- Differential mobility particle sizer 3- Size-selective static sampler 4- Tapered element oscillating microbalance (TEOM) 5- Diffusion Charger 6- Electrostatic Low Pressure Impactor		

الف-۲- فنون معمول آنالیز برای اندازه گیری غلهظت و ترکیب NOAA (اقتباس از استاندارد ملی شماره ۱۳۹۶ [۱۰]: سال ۱۳۹۶)

جدول الف-۲- فنون اندازه گیری ترکیب یا غلهظت NOAA توده ای

محدودیت ها	مزایا	غلهظت	ترکیب شیمیایی	مخفف	فن
فقط برای ذرات حمل شده در مایعات قابل استفاده است. حد	احتیاج به رقیقسازی نمونه ندارد؛ برای نمونه های غلیظ قابل استفاده است. این روش برای مشخصه یابی سامانه های				طیف سنجی

<p>پایین اندازه تقریبا ۱۰ نانومتر؛ حد بالای اندازه تقریبا ۳ میلی‌متر. حد پایین کسر حجمی تقریبا ۰/۱٪ است؛ حد بالای کسر حجمی تقریبا ۵۰٪ است.</p>	<p>انبوهشده و یا ساختاریافته مناسب است. اندازه‌گیری‌ها از هم‌زدن و/یا پمپ شدن نمونه تاثیر نمی‌پذیرد. روش مطلق، نیاز به کالیبر نمودن اندازه ندارد. تصدیق دستگاه با اندازه‌گیری آب با خواص آکوستیکی مشخص انجام می‌شود. نمونه‌ها با پایه حلال(غیرآبی) را می‌توان آنالیز کرد.</p>				
<p>آنالیزهای نمونه‌های نارسانا می‌تواند به دلیل اثر باردهی سطح ایجاد مشکل کند. آلودگی سطح می‌تواند آنالیز داده را پیچیده کند.</p>	<p>تفکیک‌پذیری فضایی بالا (کوچکتر از ۱ میکرومتر) و سطحی (معادل ۰/۱ نانومتر) [فضایی در این متن به صفحه افقی آنالیز (جهت $y-x$) و سطح به عمق اشاره دارد]. هنگامی که باریکه الکترونی روبشی استفاده شود، نقشه‌نگاری عنصری ممکن است. قابلیت پروفایل نگاری عمق هنگامی که با کندوپاش یونی ترکیب شوند. حساسیت آشکارسازی بالا؛ توانمندی آنالیز یک جزء از یک تک لایه سطحی را دارد.</p>			AES	<p>طیف‌سنجی الکترونی اوزله^۱ (روبشی)</p>
<p>بسیاری از دستگاه‌های DSC نمی‌توانند در سرعت ۴۰۰ درجه سلسیوس بردقیقه روبش کنند یا داده را در آن سرعت‌ها جمع‌آوری کنند.</p>	<p>کمترین آماده‌سازی نمونه مورد نیاز است. روبش سریع مانع از تجزیه مواد در دماهایی بالا (روبش در ۴۰۰ سلسیوس بردقیقه و سریع‌تر) می‌شود. محدوده‌های دمایی وسیع است. اندازه‌گیری‌ها در اتمسفرهای مختلف قابل انجام است. به صورت کیفی می‌توان قدرت اتصال بین پرکننده نانویی و اپوکسی در نانوچندسازهای (قوی یا ضعیف) را مشخصه‌یابی کرده و جزء بی‌شکل صلب^۳ (RAF) سامانه نانوچندسازه را بررسی می‌کند.</p>			DSC	<p>گرماسنجی^۲ روبشی تفاضلی</p>
<p>نیاز به نمونه‌های بسیار نازک کمتر از ۳۰ نانومتر است. شدت ضعیف برای تلفات انرژی بزرگ‌تر از</p>	<p>تفکیک‌پذیری فضایی از مرتبه اندازه باریکه الکترونی. هر ماده جامدی می‌توان آنالیز شود. آنالیز کمی امکان‌پذیر است. سیگنال‌ها حاوی اطلاعات شیمیابی</p>			EELS	<p>طیف‌سنجی اتلاف انرژی</p>

<p>۳۰۰ الکترون‌ولت. فقط با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) می‌توان انجام داد.</p>	<p>هستند. اطلاعات مستقیم از ساختار جامدات و حالت اکسایش عناصر می‌تواند به دست آید.</p>			<p>الکترون^۴</p>
<p>نمونه‌ها باید به خوبی پولیش شده باشند و نماینده مادت توده (بالک) باشند. ممکن است گاهی ضروری باشد که نمونه‌های نارسانا را با یک لایه نازک کربن، طلا، یا پلاتین لایه نشانی کرد. برای کمی‌سازی استانداردها موردنیاز هستند.</p>	<p>EDS قابلیت کنترل نیمه-کمی را دارد، یا با کنترل‌ها و آماده‌سازی مناسب نمونه آنالیز کمی امکان‌پذیر می‌شود. EDS می‌تواند برای تولید نقشه‌های ترکیب‌بندی عنصری چندبعدی پیچیده استفاده شود. WDS نسبت به EDS برای عناصر با عدد اتمی پایین حساس‌تر است و توانایی آنالیز کمی را دارد.</p>	<p>بله</p>	<p>EDX/ED S/WDS</p>	<p>طیف‌سنجدی پرتوایکس بر پراساس انرژی</p>
<p>حد پایینی اندازه وابسته به چگالی ذرات و روش FFF مورد استفاده است ولی به طور معمول از پنج نانومتر تا دو نانومتر است. این اندازه را بدقت می‌توان با کالیبراسیون، زمان ثبت، یا با آشکارسازی ثانویه تعیین کرد. توزیع‌های که در محدوده مقیاس نانومتر تا یک میکرومتر هستند را نمی‌توان به طور مناسب جدا کرد، با شویش ذرات بزرگ‌تر از یک میکرومتر جدا می‌شوند. نمونه باید در محیط مایع پراکنده شود.</p>	<p>نمونه به شدت بس‌پراکنده می‌توانند به جمعیت‌های مجزا تفکیک شوند. آشکارسازهای مختلفی می‌توانند به کار گرفته شوند مانند شکست‌سنجه تفاضلی، جذب فرابنفش/مرئی، فلورسانس، پراکنده‌ی نور پویا، پراکنده‌ی نور ایستای چند زاویه‌ای، یا طیف‌سنجه پلاسمای جفت‌شده القایی-جرمی.</p>	<p>بله</p>	<p>بله</p>	<p>جزء‌جزء کردن با [ج]ریان^۵ میدان</p>
<p>برای بعضی نمونه‌ها تداخل حاصل از تداخل</p>	<p>روش حساس، پایین‌تر از سطح فلوروفور منفرد. روش سریع برای اندازه‌گیری‌های</p>			

<p>فلورسانس پس زمینه برای برخی از نمونه‌ها. برای اندازه‌گیری کمی زمان بر بوده و نیازمند استانداردهای کالیبراسیون برای است. اندازه‌گیری‌های کمی نانواشیاء اغلب اصلاحاتی در پراکنش موردنیاز است.</p>	<p>کیفی. سازگار با اشکال مختلف نمونه‌ها. حساس به تغییرات اندازه و شکل نانوشی.^۶</p>	بله		FL	<p>طیف‌سنجدی فلورسانس^۶</p>
<p>بهدلیل حساسیت این روش به آب، برای مشخصه‌یابی فاز آبی مناسب نیست. این روش به دی‌اکسید کربن حساس است و باید برای خروج گازهای آب و دی‌اکسید کربن تجهیزات پاکسازی شوند. بهدلیل پیچیدگی طیفی، برای تعیین نوار^۸ مناسب به کاربران باتجربه و دسترسی به کتابخانه طیفی نیاز است.</p>	<p>آنالیز ترکیب‌بندی مخلوط‌های شیمیایی در فاز جامد یا گازی می‌تواند تعیین شود. بازده بالا، نسبت سیگنال به نوفه بالا و دقت بالای طول موجی. نمونه‌ها می‌توانند یا در دمای محیط (در هوای پاکسازی شده) باشند یا در شرایط فرامحیطی، مانند خلاء بسیار بالا، دمای بسیار پایین، فشار بالا و دمای بالا باشند. عموماً غیرمخرب است و نمونه نیاز به آماده‌سازی زیادی ندارد. غیرحساس به نور مزاحم. عمق نفوذ بالا؛ می‌تواند برای طیف‌گیری نیمرساناهای با کاف نوار (گاف انرژی) پایین هم استفاده شود.</p>	بله		FTIR	<p>طیف‌سنجدی فروسرخ تبدیل^۷ فوریه^۷ تصویربرداری</p>
<p>تداخل طیفی زمانی رخ می‌دهد که دستگاه نمی‌تواند بین طیف حاصل از یون اندازه آنالیت و طیف مواد همراه با آنکه دارای همان نسبت اسمی جرم با بار است، تمایز قائل شود. تداخل‌های مولکول یون اغلب می‌توانند توسط سل‌های رقیق‌سازی ایزوتوپ. امکان تمایز آنالیت‌های ذره‌ای و محلول.</p>	<p>آنالیز با حساسیت بالا - حدود آشکارسازی برای اکثر عناصر از مرتبه نانوگرم‌برلیتر (نانوگرم‌برکیلوگرم) یا کمتر است. امکان آنالیز چندعنصری. امکان شناسایی عناصر و تعیین کمی آن عموماً در کمتر از یک دقیقه. محدوده دینامیک خطی گسترده با هشت مرتبه بزرگی (در حالت عادی). امکان ارایه اطلاعات ایزوتوپی. امکان کالیبراسیون رقیق‌سازی ایزوتوپ. امکان تمایز آنالیت‌های ذره‌ای و محلول.</p>	بله	بله	ICP-MS	<p>طیف‌سنجدی جرمی- پلاسمای جفت شده القایی</p>

<p>آب، و غیره) در برخی موارد می‌توانند کمی‌سازی و شمارش را دچار محدودیت کنند. در صورتی که آنالیز مقادیر بسیار کم مورد نظر باشد، استفاده از شناساگرهای با خلوص بالا و محیط آزمایشگاهی تمیز ضروری است. در صورتی که توزیع اندازه‌های ENM برای نانوذرات تک‌ایزوتوپی فلزی زیر ۱۰ نانومتر باشد، ICP-MS در حالت تک‌ذره ممکن است روش مناسبی برای تعیین تعداد ذرات و غلظت جرمی آن‌ها نباشد. جفت نمودن ICP-MS با تغییر جزء‌جزء کردن با شارش میدان جریان (FFF) یا سایر روش‌های جداسازی این محدودیت را برطرف خواهد کرد. نمونه باید در مایع پراکنده شود. ذراتی که اندازه‌شان کوچکتر از حد آشکارسازی دستگاه باشد، به عنوان یون شناسایی می‌شوند. در حالتی که هیچ اطلاعات اولیه‌ای در مورد اندازه ذرات و میزان غلظت عددی آن‌ها در نمونه در دسترس نباشد، آنالیزهای چندگانه ضروری است.</p>					
مایعات/پراکنده‌ها؛ فقط	به طور معمول در اکثر آزمایشگاه‌ها برای	بله	بله	LC-MS	کروماتوگرافی

<p>هیچ جامد یا گازی قابل آنالیز نیست. بهترین جداسازی، مستلزم فرآیند بهینه‌سازی پیچیده‌ای است.</p>	<p>کاربردهای متنوعی استفاده می‌شود. بسته به نیازهای کاربردی، طیفسنج‌های جرمی گوناگونی به عنوان آشکارساز در دسترس هستند.</p>				مایع- طیفسنجی ^۹ جرمی
<p>برای پراکندگی ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد. نمونه‌های جامد نیاز به لوازم جانبی بازتابی دارند. مجموعه گسترده‌ای از لوازم جانبی وجود دارد که چندین حالت اندازه‌گیری بازتابی را میسر می‌کند. این شامل بازتاب نسبی، مطلق و پراکنده‌شده نیز می‌شود. حالت واقعی بازتابش موردنیاز توسط آنالیزهای خاصی تعیین شود.</p>	<p>آنالیز فرابینخش/ مرئی جهت ارایه پاسخ فقط به چند ثانیه نیاز دارد. آنالیز محدوده وسیعی از غلظت با تغییر طول راه نمونه. در دستگاههای پیشرفته امکان کمی سازی وجود دارد. آماده‌سازی کم برای نمونه موردنیاز است یا به آماده‌سازی نیازی نیست. نیاز به تعمیر و نگهداری زیادی ندارد. برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها در حالت مایع و جامد همانند اندازه‌گیری پراکندگی وابسته به زاویه، امکانات گسترده‌ای در دسترس است. خواص جذب برای برخی از نانواشیاء منتج به اطلاعاتی درمورد اندازه ذرات خواهد شد.</p>	بله	بله	UV/Vis/ NIR	طیفسنجی جذب نور ^{۱۰} مرئی
<p>پراکندگی رaman بسیار ضعیف است و می‌تواند گاهی توسط فلورسانس ناشی از ناخالصی‌های کم در نمونه از بین برود. پیچیدگی طیفی پراکندگی رaman اغلب نیاز به کاربر مجرب دارد که دسترسی به کتابخانه طیفی برای تعیین پیوند مناسب را داشته باشد.</p>	<p>قابلیت آنالیز شیمیایی مخلوط‌های پیچیده. غیرحساس به آب، بنابراین مناسب برای مشخصه‌یابی نانواشیاء در فاز آبی. مناسب برای اندازه‌گیری‌های درجا در حالت مایع، بخار و جامد و تحت شرایط محیطی متعارف یا غیرمتعارف مانند خلاء خیلی بالا، دمای بسیار پایین، فشار بالا، دمای بالا یا تحت سوگیری الکتریکی به یک طرف در یک میدان مغناطیسی قوی، مناسب است. عموماً غیرمخرب بوده و نیاز به آماده‌سازی کم دارد. دستگاههای قابل حمل میدانی بر پایه الیاف نوری کوچک به صورت تجاری در دسترس است. در میکروسکوپ رaman هم کانون، طیف می‌تواند از حجم بسیار کوچکی،</p>	بله			طیفسنجی رaman ^{۱۱} تصویربرداری

	برای مثال میکرومتر مکعب، جمع‌آوری شود.			
	<p>ممکن است نیاز باشد قبل از آزمون نمونه‌های نارسانا با یک لایه نازک کربن لایه نشانی شود. دستگاه اندازه‌گیری ممکن است نسبتاً بزرگ باشد و نیاز است تا در مکانی مستقر شود که اندازه میدان الکترومغناطیسی و تداخلات مکانیکی در آن محیط به طور قابل ملاحظه‌ای کم باشد و ممکن است به سیستم گردش آب‌خنک کننده نیاز باشد. برای کار با میکروسکوپ، آموزش تخصصی لازم است، همچنین فرآیندهای آماده‌سازی نمونه، و تشخیص و کمینه کردن عیوب ناخواسته مربوط به آماده‌سازی نمونه نیاز به آموزش دارد. در خلا کار می‌کند، که در آن نیاز است که نمونه‌های جامد به‌اندازه کافی کوچک باشند تا در داخل محفظه خلاء جای‌گیرند. تابش‌دهی الکترونی می‌تواند نمونه را تغییر دهد. ممکن است اندازه‌گیری‌های مربوط به ذرات ریز دارای عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری زیاد باشند.</p> <p>محدوده گسترده بزرگنمایی، عمق میدان بزرگ با بهترین تفکیک‌پذیری برای زیر ۱ نانومتر. کانون ثابت، به‌این معنی که با تغییر در بزرگنمایی، فاصله کانونی تغییر نمی‌کند. تصویربرداری دو و سه‌بعدی و توبوگرافی با جزیبات زیاد. سریع، تکمیل تصویربرداری و آنالیز اغلب در طی چند دقیقه. عملکرد فرود الکترون کم انرژی یا فشار گاز پایین اطراف آزمونه تصویربرداری و اندازه‌گیری نمونه‌های نارسانای الکترونی را امکان‌پذیر می‌سازد.</p> <p>گاز با فشار پایین اطراف آزمونه امکان حکاکی در مقیاس نانومتری و رسوب مواد را فراهم می‌سازد. با دستگاه‌های مجهز ویژه، آزمونه‌های هیدراته شده، حتی نمونه‌های زنده را نیز می‌توان در فشار بیش از ۶۰۰ پاسکال مورد آزمایش قرار داد. دمای نمونه می‌تواند از ۷۰ کلوین تا بالای ۱۰۰۰ کلوین متغیر باشد و دستکاری آزمونه در مقیاس نانو امکان‌پذیر است. حالت‌های تصویری مختلف، اطلاعات متفاوتی را ارایه می‌دهند، برای مثال، تصویربرداری الکترون برگشتی حساس به ترکیب‌بندی،^{۱۲} تصویربرداری الکترونی ثانویه حساس به توبوگرافی. استانداردهای کالیبراسیون تجاری برای (طلاء و نقره) برای اندازه دردسترس است.</p> <p>هنگام استفاده از پراش بسپراکنده الکترونی، به‌شدت به جهت‌گیری حساس است. هنگام استفاده از پراش بسپراکنده الکترونی، از طریق نوع بلور، شناسایی فازی ممکن است.</p>	بله	SEM	میکروسکوپ الکترونی روبشی

ممکن است تشخیص بین ذرات کلوخه و انبوهه دشوار باشد. هنگام استفاده از پراش پس پراکنده الکترونی فقط سطوح صیقل داده شده می‌توانند مورد آزمون قرار گیرند. هنگام استفاده از پراش پس پراکنده الکترونی، تعیین بلورینگی فازها باقدرت تفکیک‌پذیری کمتر از ۱۰ نانومتر است (سطح مقطع صیقلی نمونه حاوی نانوشیاء مورد آزمون قرار گیرد). برای توزیع اندازه ذره، باید تعداد نسبتاً زیادی از تصاویر غیروابسته جمع‌آوری شود تا یک نماینده آماری از نمونه مرتبط به دست آید.				
نمونه‌های تحت خلاء آنالیز می‌شوند. آماده‌سازی برای برخی از نمونه‌ها (جاسازی در رزین‌ها و صیقل دادن). تعداد عناصر پاییش شده همزمان می‌توانند محدود شوند، اما یک آنالیزگر TOF توانایی پایش صدها و هزاران یون را بر حسب (نسبت چرم به بار) m/e دارد. در نظر گرفته نشدن یک روش آنالیز توده (این روش آنالیز موضعی است). برای به دست آوردن اطلاعات نانو، شکل، ماده همگن	شناسایی عناصر با مقادیر بسیار کم تا ۲۰۰۰ دالتون با عبوری بزرگتر از ۱۰٪، با حساسیت بالاتر از ۱ یک قسمت در یک میلیون. (دستیابی به) توزیع عنصری سه‌بعدی با تفکیک‌پذیری عمقی ۱۰ نانومتر در مدد تهیه پروفایل عمقی. (دستیابی به) اطلاعات با جزئیات در مورد نسبت ایزوتوپ شیمیایی، مورداستفاده برای کمی سازی دقیق (قابلیت تکرارپذیری نقطه‌به‌نقطه ۱٪ ثانیه): ۰/۴ بر مایل؛ خطای درونی میانگین (۱ ثانیه): ۰/۳ بر مایل). تفکیک‌پذیری فضایی حدود ۵۰۰ نانومتر. تهیه پروفایل عمق (مواد) غیرآلی با تفکیک‌پذیری عمق حدود ۱۰ نانومتر.	بله	SIMS	طیفسنجی جرمی یون ثانویه ^{۱۳}

<p>لازم است. برای جلوگیری از آلودگی نمونه حین جابه‌جایی آن مراقبت بسیاری لازم است.</p>	<p>NanoSIMS اصطلاحی است که بر استفاده از یک باریکه یونی با ابعاد لکه خیلی کوچک (کمتر از ۵۰ نانومتر) برای ایجاد آنالیزهای با تفکیک‌پذیری فضایی بالا دلالت دارد.</p>			
<p>ممکن است خواص نوری (ضریب شکست) ذرات و محیط تعلیق‌کنندگی برای کاربردهای آنالیزهای نظری ویژه (برای مثال RGD) موردنیاز باشد. SLS ممکن است روش جوابگوی آنالیز ذرات با جذب بالا (برای مثال نانوذرات فلزی همراه با اثرات تشدید پلاسمون سطحی^{۱۵}) نباشد. محاسبه اندازه با فرض شکل ذرات کروی انجام می‌شود. اگر ضریب شکل مشخص باشد، می‌تواند در آنالیز RGD مشارکت داده شود یا برای تبدیل Rg به شکل یک مدل تعریف‌شده استفاده شود (برای مثال، بیضی‌گون یا استوانه‌ای). در روش SLS بازه اندازه به وسیله طول موج منبع و بازه زاویه‌ای آشکارساز محدود می‌شود. با استفاده از آنالیز RGD یا تحلیل Guinier در طول موج لیزر هلیوم-نئون (۶۳۳ نانومتر)، Rg کوچکتر از حدود ۶۰ نانومتر می‌تواند</p>	<p>مناسب برای هواسل‌ها (فقط روش SLS) و همچنین ذرات پراکنده در مایع. محدوده دینامیکی بسیار وسیع، از ده‌ها نانومتر تا چندین میلی‌متر. امکان اندازه‌گیری قرائت مستقیم را دارد. توانایی اندازه‌گیری وابسته به زمان است. روش‌های اجرایی مدون برای تضمین کیفیت. آنالیز وابسته به زمان امکان‌پذیر است. در روش SMLS، معمولاً نیاز به آماده‌سازی نمونه نیست (بعنی برای نمونه‌های بسیار غلیظ نیاز به رقیق‌سازی نیست). در روش SMLS، هنگامی که با فناوری روبشی جفت می‌شود، حساس به تغییرات در حالت پراکنش است (به عنوان مثال انبووه، کلوخه، و تنه‌نشست).</p>	<p>بله</p>	<p>SLS/SMLS</p>	<p>پراکنده‌گی نور ایستا^{۱۴}</p>

به دست آید. حد بالای غلظت عددی منوط به همzمانی نقطه شروع SMLS است. درروش ضرایب کسر حجمی و ضرایب شکست برای محاسبه میانگین اندازه ذره موردنیاز هستند.					
فقط قابلیت استفاده در نانوذرات حمل شده بهوسیله هوا (هوایرد) یا مایع را دارد. حد پایین اندازه تقریباً ۶۰ نانومتر؛ حد بالای اندازه تقریباً ۱۰۰ نانومتر است. حد بالای غلظت عددی منوط به همzمانی نقطه شروع است.	امکان دستیابی به تفکیکپذیری بالا. فرضیات توزیع اندازه موردنیاز نیست. اندازهگیری بهصورت قرائت مستقیم انجام می‌شود. قابلیت اندازهگیری وابسته به زمان است. روش‌های اجرایی مدون برای تضمین کیفیت.	بله			روش‌های برهمکنش نور- تک ذرهای ^{۱۶}
نمونه‌هایی بیش از ۱/۵ میلی‌گرم موردنیاز است. نمونه‌هایی که مرطوب هستند لازم است پیش از آنالیز خشک شوند.	قابل استفاده بودن در اتمسفرهای مختلف است. رویش: از حدود دمای محیط تا ۱۰۰۰ درجه سلسیوس. مطالعات هم‌دما در دمای ثابت برای زمان‌هایی از چند ثانیه تا چندین ساعت امکان‌پذیر است.	بله	TGA		آنالیز گرما - وزن‌سنگی ^{۱۷}
صرف زمان طولانی برای بدست آوردن آمارهای مناسب برای اندازه‌گیری‌های اندازه موردنیاز است. زمان و هزینه بالای تجهیزات و نگهداری. اساساً محدود به مواد با چگالی بالای الکترونی؛ مواد نرم فاقد کنتراست کافی هستند (مگر اینکه رنگ شوند) تخریب یا تعییر نمونه	تصویربرداری با تفکیکپذیری ۷۰ پیکومتر با بهترین ابزارها وجود دارد. با استفاده از EDS و EELS می‌توان اطلاعات شیمیایی را بدست آورد. برای آنالیز شکل سه‌بعدی کامل می‌توان از توموگرافی (برش‌نگاری) استفاده کرد. تصویربرداری در مقیاس کوچکتر از نانومتر. تحلیل تصویر خودکار برای بهبود ارتباط آماری و جریان کار. در دسترس بودن استانداردهای کالیبراسیون تجاری طلا و نقره برای اندازه وجود دارد.	بله	TEM		میکروسکوپ الکترونی عبوری

<p>به وسیله باریکه الکترونی. کالیبراسیون بزرگنمایی برای اندازه‌گیری‌های اندازه دقیق الزامی است. عموما قادر به تمایز قائل شدن بین انبووه، کلوخه و عیوب ناخواسته نیست. آماده‌سازی نمونه برای کسب نتایج خوب الزامی است. با تغییر سامانه عدسی‌ها ممکن است کالیبراسیون تغییر کند.</p>					
<p>آلدگی سطح می‌تواند آنالیز کمی و کیفی را پیچیده کند. تخریب سطح انواع خاص نمونه‌ها، ناشی از نوردهی طولانی‌مدت پرتو ایکس ممکن است. قادر به تشخیص هیدروژن و هلیوم نیست. شرایط خلاء بسیار بالا می‌تواند آنالیز انواعی از نمونه‌ها (که قابلیت آنالیز دارند) را محدود کند.</p>	عمق آنالیز از نانومتر ۱ تا ۱۰ نانومتر (بسته به نمونه) را دارد. ناحیه آنالیز می‌تواند به کوچکی ۱۰ نانومتر باشد. اطلاعات در مورد حالت و پیوند شیمیایی را می‌دهد. آشکارسازی همزمان الکترون‌های اوژه می‌تواند در شناسایی عنصری کمک کند.	بله	بله	XPS	طیف‌سنجدی فوتوالکترون پرتوایکس ^{۱۸}
<p>1-Auger Electron Spectroscopy (scanning) 2- Differential Scanning Calorimetry 3- Rigid Amorphous Fraction (RAF) 4- Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) 5- Field Flow Fractionation (FFF) 6- Fluorescence Spectroscopy (FL) 7- Fourier Trans-form Infrared Spectroscopy (FTIR) 8- Band 9- Liquid Chromatography- Mass Spectroscopy (LC-MS) 10- Opticsl AbsorbtionSpectroscopy (UV/Vis/NIR) 11- Raman Spectroscopy 12- Backscattered (پراکنش انرژی الکترومغناطیسی توسط ذرات ریز و برگشت آن به منبع ارسال کننده) 13- Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) 14- Static Light Scattering (SLS) 15- surface plasmon resonance 16- Single Particle Light Interaction Methods 17- Thermo-Gravimetric Analysis 18- X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)</p>					

کتابنامه

- [1] Nowack B., David R.M., Fissan H., Morris H., Shatkin J.A., Stintz M., Zepp R., Brouwer D. Potential release scenarios for carbon nanotubes used in composites. *Environ Int.*, **59**, 2013, p. 1-11.
- [2] Mueller N.C., & Nowack B. Exposure modeling of engineered nanoparticles in the environment. *Environ. Sci. Technol.*, **42**, 2008, pp. 4447-4453.
- [3] Liu H.H., & Cohen Y. Multimedia environmental distribution of engineered nanomaterials. *Environ. Sci. Technol.*, **48**, 2014, pp. 3281-3292.
- [4] Keller A.A., McFerran S., Lazareva A., Suh S. Global life cycle releases of engineered nanomaterials. *J Nanopart. Res.*, **15**, 2013, pp. 1692-1708.
- [5] Sharma V.K., Filip J., Zboril R., Varma R.S. Natural inorganic nanoparticles—formation, fate, and toxicity in the environment. *Chemical Society Reviews*, **44** (23), 2015, pp.8410-8423.
- [6] Daher N., Hasheminassab S., Shafer M.M., Schauer J.J., Sioutas C. Seasonal and spatial variability in chemical composition and mass closure of ambient ultrafine particles in the eagacity of Los Angeles. *Environ Sci: Processes & Impacts*, **15**, 2013, pp. 283-295.
- [7] Hartmann N.B., Skjolding L.M., Hansen S.F., Kjølholt J., Gottschalck F., Baun A. Environmental fate and behaviour of nanomaterials, The Danish Environmental Protection Agency, Environmental Project No. 1594. 2014.
- [8] ISO 5667-1: 2006, *Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling technique*

یادآوری - استاندارد ملی شماره ۱۱۶۱۱: سال ۱۳۸۷ کیفیت آب - نمونه برداری- راهنمای طراحی برنامه های نمونه برداری با استفاده از استاندراد ISO5667-1:1980 , تدوین شده است.

- [9] da Silva B. F., Pérez S., Gardinalli P., Singhal R. K., Mozeto A. A., Barceló D. Analytical chemistry of metallic nanoparticles in natural environments. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, **30**, 2011, pp. 528-540.
- [10] استاندارد ملی شماره ۲۲۶۱۱: سال ۱۳۹۶، فناوری نانو- ماتریس روش اندازه گیری برای مشخصه یابی نانو اشیاء با استفاده از استاندراد ISO/TR 18196: 2016 , تدوین شده است.

- [11] Ostraat M.L., Thornburg J.W., Malloy Q.G. Measurement strategies of airborne nanomaterials. *Environ Eng Sci*, **30**, 2013, pp. 126-132.
- [12] Solomon P.A., Mitchell W., Tolocka M., Norris G., Gemmill D., Wiener R. Evaluation of PM2.5 Chemical Speciation Samplers for Use in the EPA National PM2.5 Chemical Speciation Network, Office of Research and Development, National Exposure Research Laboratory, EPA- 454/R-01-005. 2001.

- [13] Catinon M., Ayrault S., Boudouma O., Bordier L., Agnello G., Reynaud S., Tissut M. Are coarse particles unexpected common reservoirs for some atmospheric anthropogenic trace elements? A case study. *Atmospheric Environment*, **74**, 2013, pp. 217-226.
- [14] McGinnis J.E., Heo J., Olson M.R., Rutter A.P., Schauer J.J. Understanding the sources and composition of the incremental excess of fine particles across multiple sampling locations in one air shed. *J Environ Sci (China)*, **26**, 2014, pp. 818-826.
- [15] Ostraat M.L. Industry-led Initiative for Occupational Health and Safety. In Hull M., & Bowman D. Eds., *Nanotechnology Environmental Health and Safety*, First Edition. Amsterdam: Elsevier, Inc., p. 181. 2009.
- [16] Baalousha M., Stolpe B., Lead J.R. Flow field-flow fractionation for the analysis and characterization of natural colloids and manufactured nanoparticles in environmental systems: A critical review. *J. Chromat. A*, **1218**, 2011, pp. 4078– 4103.
- [17] Li D., Lyon D.Y., Li Q., Alvarez P.J. Effect of soil sorption and aquatic natural organic matter on the antibacterial activity of a fullerene water suspension. *Environ Toxicol Chem*, **27**, 2008, pp.1888-1894.
- [18] Grillo R., Rosa A.H., Fraceto L.F. Engineered nanoparticles and organic matter: a review of the state-of-the-art. *Chemosphere*, **119**, 2015, pp. 608-619.
- [19] Wang Y., Westerhoff P., Hristovski K.D. Fate and biological effects of silver, titanium dioxide, and C 60 (fullerene) nanomaterials during simulated wastewater treatment processes. *Journal of hazardous materials*, **201**, 2012, pp.16-22.
- [20] Zhang W., Xiao B., Fang T. Chemical transformation of silver nanoparticles in aquatic environments: mechanism, morphology and toxicity. *Chemosphere*, **191**, 2018, pp. 324-34.
- [21] Tong T., Fang K., Thomas S.A., Kelly J.J., Gray K.A., Gaillard J.F. Chemical Interactions between Nano-ZnO and Nano-TiO₂ in a Natural Aqueous Medium. *Environmental science & technology*, **48**, 2014, pp. 7924-7932.
- [22] Zhang L., Li X., He R., Wu L., Zhang L., Zeng J. Chloride-induced shape transformation of silver nanoparticles in a water environment. *Environmental Pollution* **204**, 2015, pp.145-151
- [23] Conway J.R., Adeleye A.S., Gardea-Torresdey J., Keller A.A. Aggregation, Dissolution, and Transformation of Copper Nanoparticles in Natural Waters. *Environmental science & technology*, **49**(5), 2015, pp. 2749-2756.

[۲۴] استاندارد ملی شماره ۱۱۶۱۱-۴: سال ۱۳۹۵ کیفیت آب- نمونه برداری- قسمت ۴: نمونه برداری از دریاچه های طبیعی و مصنوعی- راهنمای.

- [25] ISO 5667-6: 2014, *Water quality — Sampling — Part 6: Guidance on sampling of rivers and Streams*

- [26] Zhou X.X., Liu R., Liu J.F. Rapid chromatographic separation of soluble Ag (I) and silver-containing nanoparticles of 1–100 nanometer in antibacterial products and environmental

- waters. *Environmental science & technology*, **48**, 2014, pp. 14516-14524.
- [27] Metreveli G., Philippe A., Schaumann G.E. Disaggregation of silver nanoparticle homoaggregates in a river water matrix. *Science of The Total Environment*, **535**, 2015, pp. 35-44.
- [28] Farré M., Gajda-Schrantz K., Kantiani L., Barceló D. Ecotoxicity and analysis of nanomaterials in the aquatic environment. *Anal Bioanal Chem*, **393**, 2009, pp. 81-95.
- [29] Hou W.C., Stuart B., Howes R., Zepp R.G. Sunlight-driven reduction of silver ions by natural organic matter: formation and transformation of silver nanoparticles. *Environmental cience & technology*, **47**(14), 2013, pp. 7713-7721.
- [30] Liu J.F., Yu S.J., Yin Y.G., Chao J.B. Methods for separation, identification, characterization and quantification of silver nanoparticles. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, **33**, 2012, pp. 95-106.
- [31] Utsunomiya S., & Ewing R.C. Application of high-angle annular dark field scanning transmission electron microscopy, scanning transmission electron microscopy-energy dispersive X-ray spectrometry, and energy-filtered transmission electron microscopy to the characterization of nanoparticles in the environment. *Environ. Sci. Technol.*, **37**, 2003, pp. 786-791
- [32] Benn T.M., & Westerhoff P. Nanoparticle silver released into water from commercially available sock fabrics. *Environ. Sci. Technol.*, **42**, 2008, pp. 4133-4139.
- [33] Buchau A., Rucker W.M., de Boer C.V., Klaas N. Inductive detection and concentration measurement of nano sized zero valent iron in the subsurface. *IET Sci Meas Technol*, **4**, 2010, pp. 289-297.
- [34] Westerhoff P.K., Kiser M.A., Hristovski K. Nanomaterial removal and transformation during biological wastewater treatment. *Environ Eng Sci*, **30**, 2013, pp. 109-117
- [35] Kaegi R., Ulrich A., Sinnet B., Vonbank R., Wichser A., Zuleeg S., Simmler H., Brunner S., Vonmont H., Burkhardt M., Boller M. Synthetic TiO₂ nanoparticle emission from exterior facades into the aquatic environment. *Environ Pollut*, **156**, 2008, pp. 233-239.
- [36] Schierz A., Parks A.N., Washburn K.M., Chandler G.T., Ferguson P.L. Characterization and quantitative analysis of single-walled carbon nanotubes in the aquatic environment using near-infrared fluorescence spectroscopy. *Environmental science & technology*, **46**(22), 2012, pp.12262-12271.
- [37] Zhao J., Wang Z., White J.C., Xing B. Graphene in the aquatic environment: adsorption, dispersion, toxicity and transformation. *Environmental science & technology*, **48**(17), 2014, pp. 9995-10009.
- [38] Rocha T.L., Mestre N.C., Saboia-Morais S.M.T., Bebianno M.J. Environmental behaviour and ecotoxicity of quantum dots at various trophic levels: a review. *Environment International*, **98**, 2017, pp. 1-17.
- [39] Callegaro S., Minetto D., Pojana G., Bilanicová D., Libralato G., Ghirardini A.V., Hassellöv M., Marcomini A. Effects of alginate on stability and ecotoxicity of nano-TiO₂ in artificial

seawater. *Ecotoxicology and environmental safety*, **117**, 2015, pp. 107-114.

[40] ISO 5667-9: 1992, *Water quality — Sampling — Part 9: Guidance on sampling from marine waters*

[41] Bruland K.W., Franks R.P., Knauer G.A., Martin J.H. Sampling and analytical methods for the determination of copper, cadmium, zinc, and nickel at the nanogram per liter level in sea water. *Analytica Chimica Acta*, **105**, 1979, pp. 233-245.

[42] Strickland J.D., & Parsons T.R. A practical handbook of seawater analysis. Bulletin 167 (2nd edition), Fisheries Research Board Of Canada, Ottawa 1972.

[43] Demir V., Ates M., Arslan Z., Camas M., Celik F., Bogatu C., Can S.S. Influence of Alpha and Gamma-Iron Oxide Nanoparticles on Marine Microalgae Species. *Bulletin of environmental contamination and toxicology*, **95**(6), 2015, pp. 752-757.

[44] Adegboyega N.F., Sharma V.K., Siskova K., Zbořil R., Sohn M., Schultz B.J., Banerjee S. Interactions of aqueous Ag+ with fulvic acids: mechanisms of silver nanoparticle formation and investigation of stability. *Environmental science & technology*, **47**(2), 2012, pp. 757-764.

[45] استاندارد ملی شماره ۱۱۶۱۱-۱۲: سال ۱۳۹۷، کیفیت آب - نمونه برداری - قسمت ۱۲: نمونه برداری از رسوبات کف رودخانه ها، دریاچه ها و نواحی دهانگاهی (مصبی) - راهنمای رسوبات کف رودخانه ها، دریاچه ها و نواحی دهانگاهی (مصبی)

[46] Loring D.H., & Rantala R.T. Manual for the geochemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter. *Earth-science reviews*, **32**(4), 1992, pp. 235-83.

[47] Antizar-Ladislao B., Bhattacharya B.D., Chaudhuri S.R., Sarkar S.K. Impact of silver nanoparticles on benthic prokaryotes in heavy metal-contaminated estuarine sediments in a tropical environment. *Marine pollution bulletin*, **99**(1), 2015, pp.104-111.

[48] Civeira M.S., Ramos C.G., Oliveira M.L., Kautzmann R.M., Taffarel S.R., Teixeira E.C., Silva L.F. Nano-mineralogy of suspended sediment during the beginning of coal rejects spill. *Chemosphere*, **145**, 2016, pp. 142-147.

[49] Ramskov T., Forbes V. E., Gilliland D., Selck H. Accumulation and effects of sediment-associated silver nanoparticles to sediment-dwelling invertebrates. *Aquatic Toxicology*, **166**, 2015, pp. 96-105.

[50] Bao S., Wang H., Zhang W., Xie Z., Fang T. An investigation into the effects of silver nanoparticles on natural microbial communities in two freshwater sediments. *Environmental Pollution*, **219**, 2016, pp. 696-704.

[51] Carling P.A., & Reader N.A. A freeze-sampling technique suitable for coarse river bed-material. *Sedimentary Geology*, **29**(2-3), 1981, pp. 233-239.

[52] Zimmermann A., Coulombe-Pontbriand M., Lapointe M. Biases of submerged bulk and freeze-core samples. *Earth Surface Processes and Landforms*, **30**(11), 2005, pp. 1405-1417.

[53] Isaacson C.W., Kleber M., Field J.A. Quantitative analysis of fullerene nanomaterials in environmental systems: a critical review. *Environ. Sci. Technol.*, **43**, 2009, pp. 6463-6474.

- [54] Carboni A., Helmus R., Parsons J.R., Kalbitz K., de Voogt P. A method for the determination of fullerenes in soil and sediment matrices using ultra-high performance liquid chromatography coupled with heated electrospray quadrupole time of flight mass spectrometry. *Journal of Chromatography A*, **1433**, 2016, pp. 123-130.
- [55] Lecoanet H.F., Bottero J.Y., Wiesner M.R. Laboratory assessment of the mobility of nanomaterials in porous media. *Environ. Sci. Technol.*, **38**(19), 2004, pp. 5164-5169
- [56] Solovitch N., Labille J., Rose J., Chaurand P., Borschneck D. Wiesner, M.R., and Borttero, J.Y. Concurrent Aggregation and Deposition of TiO₂ Nanoparticles in a Sandy Porous Media, *Environ. Sci. Technol.* **44**, 2010, pp.4897-4902.
- [57] Hedberg J., Oromieh A.G., Kleja D.B., Wallinder I.O. Sorption and dissolution of bare and coated silver nanoparticles in soil suspensions—Influence of soil and particle characteristics. *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, **50**(9), 2015, pp. 891-900.
- [58] Navarro D.A., Banerjee S., Watson D.F., Aga D.S. Differences in soil mobility and degradability between water-dispersible CdSe and CdSe/ZnS quantum dots. *Environ. Sci. Technol.*, **45**(15), 2011, pp. 6343-6349.
- [59] Avanasi R., Jackson W. A., Sherwin B., Mudge J. F., Anderson T. A. C60 fullerene soil sorption, biodegradation, and plant uptake. *Environ. Sci. Technol.*, **48**(5), 2014, pp. 2792-2797.
- [60] Tavares D.S., Rodrigues S.M., Cruz N., Carvalho C., Teixeira T., Carvalho L., Duarte A.C., Trindade T., Pereira E., Römkens P.F.A.M. Soil-pore water distribution of silver and gold engineered nanoparticles in undisturbed soils under unsaturated conditions. *Chemosphere*, **136**, 2015, pp. 86-94.
- [61] Antisari L. V., Carbone S., Gatti A., Vianello G., Nannipieri P. Uptake and translocation of metals and nutrients in tomato grown in soil polluted with metal oxide (CeO₂, Fe₃O₄, SnO₂, TiO₂) or metallic (Ag, Co, Ni) engineered nanoparticles. *Environmental Science and Pollution Research*, **22**(3), 2015, pp. 1841-1853.
- [62] Carbone S., Antisari L. V., Gaggia F., Baffoni L., Di Gioia D., Vianello G., Nannipieri P. Bioavailability and biological effect of engineered silver nanoparticles in a forest soil. *Journal of hazardous materials*, **280**, 2014, pp. 89-96.
- [63] Tourinho P. S., van Gestel C. A., Jurkschat K., Soares A. M., Loureiro S. Effects of soil and dietary exposures to Ag nanoparticles and AgNO₃ in the terrestrial isopod *Porcellionides pruinosus*. *Environmental Pollution*, **205**, 2015, pp. 170-177.
- [64] ISO 10808: 2010, *Nanotechnologies — Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing*
- [65] ISO/DTR 18196, *Measurement technique matrix for nano-objects*
- [66] ISO/TS 19590, *Nanoparticles — Detection and characterization using single-particle ICP-MS*
- [67] ISO/DTR 20489, *Separation and size fractionation for the characterization of metal-based*

nanoparticles in water samples

[68] ISO/TR 16196, *Compilation and description for sample preparation and dosing methods for engineered and manufactured nanomaterials*

[69] ISO 18400-104: 2018, *Soil quality — Sampling — Part 104: Strategies*